

## Исследование развития процесса накопления повреждений в металле при циклическом нагружении в условиях сложного напряженного состояния

П. А. Булах

Институт проблем прочности им. Г. С. Писаренко НАН Украины, Киев, Украина

Представлены результаты экспериментальных исследований закономерностей деформирования стали 10ГН2МФА при циклическом нагружении в условиях сложного напряженного состояния. Показано влияние вида напряженного состояния на темп изменения величины коэффициента гомогенности, представленного в качестве меры поврежденности металла.

**Ключевые слова:** сложное напряженное состояние, поврежденность, коэффициент гомогенности.

**Введение.** Поскольку большинство элементов конструкций работает в условиях сложного нагружения, существенное значение имеет описание кинетики достижения предельного состояния металла конструкции с учетом вида напряженного состояния. Комплексные исследования закономерностей деформирования и кинетики накопления повреждений в материалах в условиях малоциклового нагружения при различных видах напряженного состояния представляют большой практический интерес. Результаты таких экспериментальных исследований позволяют получить данные с высокой точностью и сделать необходимые выводы для разработки методов оценки долговечности с учетом поврежденности металла.

Следует отметить, что известные результаты длительных испытаний конструкционных материалов, работающих при сложном напряженном состоянии, свидетельствуют о том, что процессы пластического деформирования при ползучести существенно зависят от вида напряженного состояния [1, 2].

Целью настоящего исследования является установление закономерностей изменения деформационных свойств стали 10ГН2МФА с учетом поврежденности металла при циклическом нагружении (отнулевой цикл) в зависимости от вида напряженного состояния.

Микроструктура исследуемой стали представляет собой феррит с упрочняющей карбидной фазой (рис. 1) [3].

**Методика проведения испытаний.** Испытывали тонкостенные трубчатые образцы ( $D_h/\delta = 50$ , где  $D_h$  – наружный диаметр образца;  $\delta$  – толщина стенки образца) при комнатной температуре в условиях ступенчатого циклического и непрерывного циклического нагружений осевой силой и внутренним давлением в различном соотношении на стенде СНТ-8У [4]. Модернизированный стенд позволяет проводить испытания с непрерывной регистрацией усилий и деформаций, выводить цифровую информацию и осуществлять построение соответствующих диаграмм с помощью ЭВМ. Это существенно снижает трудоемкость экспериментальных исследований и повышает достоверность определения характеристик и зависимостей, необходимых для дальнейшего расчета.




Рис. 1. Микроструктура стали 10ГН2МФА в исходном состоянии [3].

В эксперименте было реализовано циклические одноосное ( $K = \sigma_z / \sigma_\theta = \infty$ ), а также равномерное ( $K = 1$ ) и неравномерное ( $K = 0,5; 2$ ) двухосное нагружения по трапециевидному циклу с частотой 2 цикл/мин и выдержкой при максимальной нагрузке 4 с.

Использовали разработанный в Институте проблем прочности им. Г. С. Писаренко НАН Украины метод [5, 6], позволяющий оценивать поврежденность металла по рассеянию характеристик твердости. Достоинством данного метода являются доступность и простота использования. Метод прошел апробацию на элементах конструкций, находящихся в условиях статического и циклического нагружения при одноосном растяжении. В качестве характеристики рассеяния механических свойств выбран коэффициент гомогенности  $m$ , определяемый по формуле

$$m = 0,4343 d_n \left[ \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\lg H_i - \overline{\lg H})^2 \right]^{-1/2},$$

где  $d_n$  – параметр, зависящий от количества  $n$  измерений;  $H_i$  – значение твердости при  $i$ -м измерении;  $\overline{\lg H}$  – среднее значение логарифма твердости по результатам  $n$  измерений.

Твердость стали измеряли на специально подготовленной поверхности рабочей части по окружности базы образца ( $l = 20$  мм) портативным твердомером ERNST (Швейцария), снабженным автоматической системой обработки опытных данных. На этой поверхности в процессе нагружения замеряли продольную и поперечную деформации. При ступенчатом циклическом нагружении твердость измеряли для каждого блока с постоянной нагрузкой, а в условиях непрерывного циклического нагружения – через определенное количество циклов после полной разгрузки образца. Полученные данные обрабатывали известными статистическими методами.

При анализе результатов исследований использовали относительные величины коэффициента гомогенности

$$m_{\text{отн}} = m_i / m_{\text{исх}},$$

где  $m_i$  – текущее значение коэффициента гомогенности, рассчитанное по результатам текущего блока замеров твердости металла образца после его циклического нагружения при заданном уровне нагрузки;  $m_{\text{исх}}$  – значение коэффициента гомогенности, полученное по результатам обработки замеров твердости металла образца в исходном состоянии.

**Изменение величины коэффициента гомогенности в процессе деформирования.** Анализ экспериментальных данных показывает, что подтверждаются полученные ранее [7] закономерности изменения коэффициента гомогенности  $m$  при деформирования материала в зависимости от величины накопленной деформации в процессе нагружения. Такие закономерности характерны для всех реализованных соотношений главных напряжений. Доказательством изложенного служат представленные на рис. 2 и 3 данные, аналогичные полученным ранее [8] для неравномерного двухосного нагружения, где  $N$  – число циклов наработки на каждой ступени нагружения образца перед полной его разгрузкой и переходом на следующую ступень нагружения при более высоком уровне напряжений, при этом образец остается не разрушенным;  $N_b$  – число циклов нагружения, накопленных до разрушения образца;  $\sigma_i$  – максимальная интенсивность напряжений цикла на рассматриваемой ступени нагружения при прекращении циклической нагрузки без разрушения образца;  $\sigma'_{i \max}$  – максимальная интенсивность напряжений цикла после достижения равновесного состояния металла образца (прекращение накопления деформаций) на рассматриваемой ступени нагружения при прекращении циклической нагрузки без разрушения образца;  $\sigma_{i \max}$  – максимальная интенсивность напряжений цикла на ступени нагружения, завершающейся разрушением образца;  $\sigma_{ib}$  – интенсивность напряжений, соответствующих разрушению образца при однократном нагружении.




Рис. 2. Зависимость относительного коэффициента гомогенности  $m_{\text{отн}}$  от величины накопленной деформации ползучести  $\epsilon_i$  в условиях ступенчатого одноосного циклического нагружения стали 10ГН2МФА ( $K = \infty$ ) с частотой 2 цикл/мин при различных уровнях максимальной интенсивности напряжений цикла: 1 –  $\sigma_i / \sigma'_{i \max} = 0,988$  ( $\sigma'_{i \max} = 596$  МПа); 2 –  $\sigma_i / \sigma'_{i \max} = 0,998$  ( $\sigma'_{i \max} = 562$  МПа); 3 –  $\sigma_{i \max} / \sigma_{ib} = 0,991$ ; 4 –  $\sigma_{i \max} / \sigma_{ib} = 0,958$ ; 5 –  $\sigma_{i \max} / \sigma_{ib} = 0,962$  ( $\sigma_{ib} = 769$  МПа). (Стрелка показывает, что образец не разрушился.)




Рис. 3. Зависимость относительного коэффициента гомогенности  $m_{\text{отн}}$  от величины накопленной деформации ползучести  $\varepsilon_i$  в условиях ступенчатого равномерного двухосного циклического нагружения ( $K = 1$ ) стали 10ГН2МФА с частотой 2 цикл/мин при различных уровнях максимальной интенсивности напряжений цикла: 1 –  $\sigma_i/\sigma'_{i \max} = 0,986$  ( $\sigma'_{i \max} = 427$  МПа); 2 –  $\sigma_i/\sigma'_{i \max} = 0,997$  ( $\sigma'_{i \max} = 440$  МПа); 3 –  $\sigma_{i \max}/\sigma_{ib} = 0,997$ ; 4 –  $\sigma_{i \max}/\sigma_{ib} = 0,933$ ; 5 –  $\sigma_{i \max}/\sigma_{ib} = 0,998$  ( $\sigma_{ib} = 679$  МПа).

**Изменение величины коэффициента гомогенности в зависимости от вида напряженного состояния.** Установлено, что при всех реализованных соотношениях главных напряжений на степень изменения твердости в процессе нагружения больше влияет уровень максимальных напряжений цикла  $\sigma_{i \max}$ , чем продолжительность наработки (рис. 4, 5). Анализ экспериментальных данных показывает, что для всех видов разрушения как по квазистатическому механизму, так и по механизму усталости величина  $m_{\text{отн}}$  для исследованной стали по мере наработки уменьшается, особенно существенно в диапазоне циклов нагружения, предшествующих разрушению (рис. 4).




Рис. 4. Зависимость величины относительного коэффициента гомогенности  $m_{\text{отн}}$  от числа циклов в условиях циклического нагружения стали 10ГН2МФА на стадии ускоренной ползучести при различных видах напряженного состояния: 1 –  $K = \infty$ ; 2 –  $K = 0,5$ ; 3 –  $K = 2$ ; 4 –  $K = 1$ .




Рис. 5. Зависимость величины относительного коэффициента гомогенности  $m_{\text{отн}}$  от уровня максимальной интенсивности напряжений цикла в условиях циклического нагружения стали 10ГН2МФА на стадии ускоренной ползучести при различных видах напряженного состояния. (Обозначения те же, что и на рис. 4.)

Как было показано ранее [8], темп снижения коэффициента гомогенности с увеличением максимальной интенсивности напряжений в условиях одноосного циклического нагружения несколько выше, чем при неравномерном двухосном. Подтверждением этого являются полученные результаты экспериментальных исследований. В то же время темпы уменьшения величины  $m_{\text{отн}}$  при соотношении главных напряжений  $K = \infty$  и 1 достаточно близки (рис. 5).

Характер изменения относительного коэффициента гомогенности  $m_{\text{отн}}$  в зависимости от уровня максимальной интенсивности напряжений цикла имеет следующие особенности. На стадиях замедленной и установившейся ползучести с ростом  $\sigma_{i\max}$  величина  $m_{\text{отн}}$  уменьшается незначительно, в условиях ускоренной ползучести темп уменьшения существенно повышается. Указанная закономерность наблюдается для всех реализованных видов нагружения.

**Заключение.** Выполненный цикл экспериментальных исследований позволяет выявить влияние вида напряженного состояния на кинетику повреждаемости стали. Переход от квазистатического характера разрушения к усталостному способствует замедлению темпа процесса изменения относительного коэффициента гомогенности.

## Резюме

Отримано результати експериментальних досліджень закономірностей деформування сталі 10ГН2МФА при циклічному навантаженні. Показано вплив виду напруженого стану на темп зміни величини коефіцієнта гомогенності, що використовується як міра пошкодженості матеріалу.

- Лебедев А. А., Гигиняк Ф. Ф., Башта В. В. Исследование циклической ползучести в условиях сложного напряженного состояния в диапазоне температур 20...400°C // Пробл. прочности. – 1978. – № 10. – С. 11 – 14.

2. Гігіняк Ф. Ф., Лебедєв А. О., Шкодзінський О. К. Міцність конструкційних матеріалів при малоцикловому навантаженні за умов складного напруженого стану. – Київ: Наук. думка, 2003. – 270 с.
3. Марочник сталей и сплавов / Под ред. А. С. Зубченко, М. М. Колоскова, Е. Т. Долбенко и др. – М.: Машиностроение, 2001. – 672 с.
4. Гигиняк Ф. Ф., Шкодзинский О. К., Федоров Р. К. Автоматизированный стенд для испытаний конструкционных материалов в условиях сложного напряженного состояния // Пробл. прочности. – 1991. – № 10. – С. 70 – 74.
5. Патент України №52107A. Спосіб оцінки деградації матеріалу внаслідок накопичення пошкоджень в процесі напрацювання. “Метод LM-твердості” / А. О. Лебедев, М. Р. Музика, Н. Л. Волчек. – Чинний з 15.01.03, Бюл. № 1.
6. Лебедев А. А., Музика Н. Р., Волчек Н. Л. Определение поврежденности конструкционных материалов по параметрам рассеяния характеристик твердости // Пробл. прочности. – 2002. – № 4. – С. 5 – 11.
7. Лебедев А. А., Маковецкий И. В., Музика Н. Р., Швец В. П. Исследование деформирования и накопления повреждений в стали 10ГН2МФА при малоциклическом нагружении // Там же. – 2008. – № 2. – С. 5 – 10.
8. Гигиняк Ф. Ф., Булах П. А., Можаровская Т. Н. Кинетика накопления повреждений теплоустойчивых сталей при различных режимах нагружения // Там же. – 2010. – № 1. – С. 120 – 126.

Поступила 19. 05. 2010