

- TVG and KVG Types Modernization], *Energotechnologii i resursosberezenie [Energy Technologies and Resource Saving]*, 2010, (6), pp. 70–76. (Rus.)
13. Sigal I.Ya., Nizhnik S.S. Zmenshennya utvorennya oksidiv azotu retsirkulyatsieu produktiv zgoryannya, *Tsukor Ukrainsi*, 1994, (3), pp. 14–16. (Ukr.)
14. Zeldovich Ya.B., Sadovnikov P.Ya., Frank-Kamenetskiy D.A. Okisleniye azota pri gorenii [Formation of Nitric Oxide Following Combustion], Moscow, Leningrad : Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR, 1947, 145 p. (Rus.)
15. Liu F., Guo H., Smallwood G.J. The Chemical Effect of CO<sub>2</sub> Replacement in Air on the Burning Velocity of CH<sub>4</sub> and H<sub>2</sub> Premixed Flames, *Combustion and Flame*, 2003, 133, pp. 495–497.
16. Gurevich N.A. The chemical effect of CO<sub>2</sub> addition on methane burning velocity by Zel'dovich theory, *Energotechnologii i resursosberezenie [Energy Technologies and Resource Saving]*, 2011, (5), pp. 3–10. (Rus.)
17. Sigal I.Ya., Smikhula A.V., Marasin O.V., Kouts V.P., Dombrowska E.P., Kolchev V.O., Kerna-zhytska E.S. [Experimental research of a biogas as a fuel for boilers], *Energotechnologii i resursosberezenie [Energy Technologies and Resource Saving]*, 2013, (5), pp. 26–32. (Rus.)
18. Sigal I.Ya., Kosinov O.I., Duboshiy O.M., Nizhnik S.S. Povysheniye effektivnosti metodov snizheniya obrazovaniya oksidov azota v topkakh kotlov, *Teploenergetika*, 1986, (7), pp. 6–9. (Rus.)

Received July 20, 2016

УДК 544.726:66.087.97:66.065.31:66.935.5

**Мовчанюк О.М.**, канд. техн. наук, **Гомеля Н.Д.**, докт. техн. наук, проф.  
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический  
институт», Киев  
просп. Победы, 37, 03056 Киев, Украина, e-mail: movchaniukom@gmail.comet

## Гетерогенные ионообменные целлюлозные мембранные для электродиализа

Разработан новый способ получения целлюлозных гетерогенных ионообменных мембран для электродиализа с целью обессоливания морских и солоноватых вод, а также для безреагентной переработки техногенных отходов в виде слабых растворов солей с одновременной регенерацией кислот и щелочей и с возвращением их в технологический процесс. Исследовано влияние композиции полученных мембран на их электротранспортные характеристики. Произведен сравнительный анализ электропроводности и селективности мембран с серийными ионообменными мембранными МК-40 и МА-41. Показано, что изготовленные образцы мембран имеют достаточно высокую электропроводность, которая в некоторых случаях выше, чем у серийных мембран МК-40 и МА-41. Установлено, что селективность новых мембран не ниже, чем у серийных ионообменных мембран. Полученные мембранные близки по эффективности к серийным при опреснении раствора сульфата натрия. *Бібл. 8, рис. 6, табл. 3.*

**Ключевые слова:** мембрана, целлюлоза, катионит КУ-2-8, анионит АВ-17-8, электродиализ, раствор сульфата натрия, электропроводность, селективность по переносу противоионов.

В настоящее время в различных сферах широко используются такие мембранные процессы первого поколения, как электродиализ, ультра- и нанофильтрация, обратный осмос [1]. Электродиализ может использоваться для очистки воды от растворимых солей, концентрирования растворов солей, а также для электрохимической регенерации отработанных соляно- и сернокислых травильных растворов. Например, в некоторых производствах в качестве технологических растворов используют серную кислоту и гидроксид натрия. В результате образуются

отработанные растворы, содержащие сульфат натрия, которые считаются малотоксичными и сбрасываются в сточные воды.

Экологические проблемы, связанные с образованием и сбросом отработанных растворов, содержащих сульфат натрия, можно было бы решить с помощью переработки таких растворов электродиализом с получением в результате серной кислоты и гидроксида натрия такой чистоты и концентрации, которая позволяла бы возвратить их в технологический процесс [2].

Главное преимущество электродиализа с ионитовыми мембранами заключается в том, что все ионы, удаленные из камер обессоливания (диализата), не обязательно обязательно выделяться на электродах, а могут собираться в камеры концентрирования. Эта идея лежит в основе многокамерного электродиализатора. Число камер, которые можно поместить между электродами в многокамерной ячейке, ограничено только инженерными соображениями такими, например, как максимальное достижимое падение напряжения через ячейку, размеры аппаратов, прочность системы и гидродинамические факторы, связанные с равномерным распределением жидкости по всем камерам и по поверхностям мембран. Таким образом, исходный раствор очищается от растворенного в нем электролита двумя потоками концентрата, омывающими мембранный ячейку с исходным раствором, причем перешедшие через мембранны ионы остаются в концентрате [3].

В гетерогенных мембранах, предназначенных для электродиализа, отсутствует сплошная фаза ионообменного компонента; перенос ионов осуществляется через контакты между частицами ионита, либо через раствор, присутствующий между частицами, либо обусловлен двумя этими факторами. Известны следующие способы введения частиц ионообменной смолы в связующее вещество [3]: 1) сухое связующее вещество и ионообменный материал в порошковой форме смешиваются и спрессовываются в листы при определенных значениях давления и температуры; 2) из частиц смолы при определенном давлении и температуре получаются брикеты, затем в брикет вводится неполностью полимеризованное связующее в жидком виде, которое окончательно полимеризуется внутри брикета, а избыток связующего с поверхности удаляется шлифованием; 3) связующее переводится в полужидкое пластическое состояние в подогреваемом смесительном барабане, куда затем добавляются частицы ионообменной смолы, и после тщательного перемешивания смесь пропускается через валки; 4) связующее переводится в полужидкое пластическое состояние введением пластификатора и замешиванием при определенной температуре, затем добавляются частицы ионообменной смолы, и после получения однородной смеси вся масса спрессовывается в виде листов, а пластификатор впоследствии удаляется испарением; 5) тонкоизмельченная ионообменная смола диспергируется в связующем, растворенном в легко испаряемом растворителе, и эта смесь отливается затем на армирующую ткань для получения мембранны.

Независимо от выбранного метода получения мембранны ионообменный компонент уже в начале процесса находится в нерастворимом в воде состоянии, связующее является термопластичным или находится в частично полимеризованном состоянии. Полная полимеризация происходит во время получения мембранны. Частицы ионообменной смолы гетерогенных мембран, полученных по перечисленным методам, имеют сферическую или неправильную форму; последняя получается при тонком дроблении блочной смолы. Электрическое сопротивление таких мембран является относительно большим, а их механическая прочность относительно мала, особенно при высоких степенях набухания. Анионообменные мембранны имеют положительно заряженные группы, присоединенные к полимеру. Такими группами могут быть четвертичные соли аммония. Катионообменные мембранны содержат отрицательно заряженные группы, прежде всего сульфо- или карбонильные. Например, в результате сополимеризации стирола и дивинилбензола возникает сшитый сополимер, в который можно ввести катионо- или анионообменные группы.

К ионообменным мембранным предъявляются два требования: высокая электропроводность и высокая проницаемость ионов. Электропроводность можно увеличить при увеличении концентрации заряженных групп, однако при этом полиэлектролит может обнаружить тенденцию к сильному набуханию. В связи с этим такие материалы должны быть сшитыми, причем сорбция ионов определяется и степенью сшивания, и плотностью заряда. Таким образом, в зависимости от мембранныного материала коэффициенты диффузии ионов в мембранных могут варьироваться от  $10^{-6}$  см $^2$ /с в случае сильно набухающих систем до  $10^{-10}$  см $^2$ /с в сильно сшитых полимерах. Мембранны, предназначенные для электродиализа, должны обладать высокой селективностью, электропроводностью, механической прочностью, умеренной степенью набухания. Электрическое сопротивление на единицу поверхности мембранны обычно составляет 2–10 Ом·см $^2$ , плотность заряда — около 1–2 мэкв/г сухого полимера [4].

Эффективность работы ионообменной мембранны в электродиализе определяется ее электрическими свойствами, которые зависят от структурной организации синтетического полимера. Макромолекулярная архитектура мембранны должна представлять прочный полимерный каркас, несущий на себе крепко пришитые заряженные группы. Изготовить такой материал несложно.

Известна технология получения гетерогенных ионообменных мембран, которая основана на использовании мелкодисперсного катионита, полученного при сульфировании стирола и дивинилбензола (КУ-2-8), и мелкодисперсного анионита, полученного при аминировании хлорметилированного сополимера стирола и дивинилбензола (АВ-17-8), с формированием с использованием полиэтилена как композитного материала. Для этого гранулированные смолы кондиционируются, после чего измельчаются при столкновениях частиц во встречных потоках, создаваемых сжатым воздухом. Измельченные ионообменники смешиваются с порошком мелкодисперсного полиэтилена и с антиоксидантами.

Для приготовления серийной катионообменной мембранны МК-40 готовится смесь из 65 % сильнокислотного сульфокатионообменника, получаемого сульфированием стирола и дивинилбензола. Серийная анионообменная мембрана МА-41 на 65 % состоит из высокоосновного анионообменника, полученного хлорметилированием сополимера стирола с дивинилбензолом с последующим аминированием триметиламином. Этот анионообменник имеет только один вид ионогенных групп —ベンзилtrimetilammonium.

Листы ионообменника с композитным материалом (полиэтиленом) прессуются с армирующей тканью из нейлона или капрона при давлении 25,0–29,5 МПа и температуре 140 °C в листы размером 1350–450 мм и толщиной не менее 0,3 мм. Размер частиц ионита обычно не превышает 100 мкм. Чтобы получить мембранны с высокой электропроводностью, необходимо иметь высокое содержание (более 65 %) ионообменной смолы. Однако при увеличении содержания смолы значительно ухудшается механическая прочность мембран. В связи с этим распределение и концентрация ионита должны быть такими, чтобы мембранны не разрушались, не ломались и не коробились при набухании [3]. Особенность гетерогенных мембран, полученных по описанной технологии, заключается в высокой механической прочности и обратимости физико-химических свойств после вынужденного высыхания при эксплуатации. Недостатками этого способа являются сложность изготовления и регулирования толщины мембран, приданье достаточно высокой гидрофобности мембранам, что ограничивает их электропроводность. Использование армирующих тканей еще больше усложняет технологию.

Статистический анализ степеней набухания мембран МК-40 и МА-41 по длине и ширине

листа для мембран разной толщины показал отсутствие между ними значимых различий. Принципиально отличаются величины степеней набухания по толщине и длине. У катионообменной мембранны это отличие было более чем в 3 раза. Анионообменная мембрана имеет степень набухания по толщине в 2 раза большую, чем по длине. Причиной различия набухания по толщине и длине является малая величина набухания армирующей ткани, которая удерживает мембранны. Набухание и по длине, и по толщине заканчивается за 20 мин [5].

В настоящей работе был применен новый способ изготовления гетерогенных ионообменных мембран, согласно которому полотно мембранны формируется в виде целлюлозного полотна в результате фильтрования на сетке формующего устройства, из водной суспензии, содержащей целлюлозные волокна, катионит или анионит (в качестве добавок), а также связующую гидрофобизирующую смесь для удержания ионита [6]. Такой способ является более простым и надежным, дает возможность получить образцы различной толщины и заданной механической прочности, электропроводность которых обеспечивается мелкодисперсным катионитом или анионитом за счет переноса катионов или анионов.

Цель работы — получение и изучение комплекса электротранспортных свойств гетерогенных ионообменных целлюлозных мембран, а также сравнение их со свойствами серийных мембран МА-41 и МК-40.

Ионообменные мембранны получали при использовании целлюлозы со степенью помола 73 и 88° ШР, измельченного порошка катионита КУ-2-8, измельченного порошка анионита АВ-17-8, клея LPM-1,7/4, аммонийной соли и раствора глинозема  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$ . Используемая аммонийная соль — вещество, способное соединяться с макромолекулами целлюлозы. Образцы мембран формировали на листоотливном аппарате по методике, приведенной в [6]. Некоторые образцы подвергали каландрированию. Композиция и характеристики мембран приведены в табл.1.

Электротранспортные свойства мембран определяли путем измерения электросопротивления, числа переноса ионов, оценки параметров вольтамперной характеристики. Анализ зависимости проводящих свойств мембран от различных факторов полезен не только как источник прямой информации, необходимой для практического применения мембран. Этот анализ позволяет также проверять структурно-ки-

Таблица 1. Композиция и свойства мембран

Шифр мембранны	Ионообменник	Целлюлоза : ионообменник, % (мас.)	Расход клея, % от абс. сух. волокна целлюлозы	Масса 1 м <sup>2</sup> , г	Толщина, мм	Плотность, г/см <sup>3</sup>
K1	КУ-2-8	50 : 50	50	323	0,82	0,39
A2	АВ-17-8	50 : 50	50	334	0,92	0,36
K3	КУ-2-8	50 : 50	50	356	0,78	0,46
K4	КУ-2-8	50 : 50	50	510	1,10	0,46
K5	КУ-2-8	50 : 50	50	373	0,79	0,47
A6	ЧАС	67 : 33	10	468	0,48	0,98
A7	ЧАС	67 : 33	10	424	0,54	0,79
A8	ЧАС	57 : 43	10	296	0,37	0,80
A9	ЧАС	77 : 23	10	369	0,42	0,88
МА-41	АВ-17-8	—	—	—	0,48	—
МК-40	КУ-2-8	—	—	—	0,57	—

Примечание. ЧАС — четвертичная аммонийная соль.

нетические модели мембран и находить таким образом ответ на вопрос о причинах и механизме того или иного явления.

В работе определялась электропроводность мембран в поперечном направлении разностным методом. Для нахождения сопротивления мембраны ( $R_m$ ) измерялось сопротивление ячейки ( $R_1$ ) с мембраной, находящейся в равновесном растворе, сопротивление которого равно  $R_s$ , и сопротивление ячейки с этим же раствором, но без мембраны ( $R_2$ ). Разность этих двух измерений дает сопротивление мембраны и позволяет исключить вклад переходных сопротивлений границ электрод — раствор ( $R_{e-s}$ ) [7]:

$$R_1 = R_{e-s} + R_s + R_m;$$

$$R_2 = R_{e-s} + R_s;$$

$$R_1 - R_2 = R_m.$$

Селективность мембраны, понимаемая в широком смысле как способность избирательно пропускать через себя ионы определенного сорта, является важнейшей ее функцией, определяющей применение мембран в технологии. В работе определялась селективность по отношению к ионам определенного знака заряда (перенос противоионов). Количество селективности связывается с числами переноса ионов через мембрану.

Определение величин потоков ионов через мембрану осуществляли по методу Гитторфа путем измерения изменения количества вещества ( $\Delta p$ ) в замкнутой камере, разделяемой исследуемой мембраной, после пропускания известного количества электричества ( $q$ ) [7]. При этом соблюдались условия отсутствия в мемbrane градиентов концентрации и давления. Уменьшить разность концентраций удавалось за счет применения замкнутых объемов раствора по обеим сторонам мембраны двухкамерного электролизера.

Для определения электропроводности и селективности мембран и модельного раствора использовали двухкамерную ячейку, схема подключения которой приведена на рис.1.

Площадь анода, катода и мембраны составляла по 11 см<sup>2</sup>, расстояние между электродами — 6 см. Объемы катодной и анодной камер — по 0,15 дм<sup>3</sup>. При определении электропроводности мембраны использовали раствор сульфата натрия концентрацией 20 г/дм<sup>3</sup>, которым заполнялись обе камеры; электроды выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. При этом определяли зависимость силы тока от напряжения. В установке использовали переменный ток. Напряжение устанавливали с помощью лабораторного трансформатора в диапазоне от 1 до 10 В с шагом 1 В, фиксируя при этом значение силы тока. Вначале определяли зависимость силы тока от напряжения в растворе без мембра-




Рис.1. Схема установки с двухкамерным электролизером: 1 — источник тока; 2 — амперметр; 3 — катод; 4 — мембрана; 5 — двухкамерный электролизер; 6 — анод; 7 — анодная камера; 8 — катодная камера; 9 — вольтметр.

ны, затем в таких же условиях, но с использованием мембран. Кроме изготовленных мембран, для сравнения испытывали катионную мембрану МК-40 и анионную мембрану МА-41. Из полученных зависимостей рассчитывали среднее значение сопротивления электролита без мембраны и в присутствии мембраны. Мембранны использовали после предварительного набухания в дистиллированной воде в течение 1 сут (иногда 2 ч или 7 сут). Сопротивление мембраны рассчитывали как разность сопротивления системы с мембраной и без нее. Удельное сопротивление  $\rho$  (Ом·см) рассчитывали по формуле:

$$\rho = R \cdot S / L, \quad (1)$$

где  $R$  — сопротивление мембраны, рассчитанное как разница между средним сопротивлением электролита в измерительной ячейке, разделенного мембраной, и средним сопротивлением электролита без мембраны, Ом;  $S$  — площадь мембраны,  $S = 11 \text{ см}^2$ ;  $L$  — толщина мембраны, см.

Удельная электропроводность мембраны  $\kappa$  ( $\text{Ом}^{-1}\cdot\text{см}^{-1}$ ) и селективность мембраны  $P$  рассчитывали по формулам:

$$\kappa = 1 / \rho; \quad (2)$$

$$P = (\bar{t}_g - t_g) / (1 - t_g), \quad (3)$$

где  $\bar{t}_g$  — число переноса противоионов в системе с мембраной;  $t_g$  — число переноса в системе без мембраны.

В данном случае при использовании катионообменных мембран (МК-40, К1, К3—К5) противоионами в растворе сульфата натрия были катионы натрия. При испытании анионообменных мембран (МА-41, А2, А6—А8) противоионами были сульфат-анионы. В системе без мембран числа переноса ионов натрия и сульфат-анионов были взяты из справочника. Числа переноса в системах с мембраной определяли методом Гитторфа [8]:

$$\bar{t}_g = Q_i / Q_T, \quad (4)$$

где  $Q_i$  — число эквивалентов перенесенных ионов через мембрану;  $Q_T$  — теоретически рассчитанное число эквивалентов перенесенных ионов:

$$Q_T = I \cdot t / F, \quad (5)$$

где  $F$  — постоянная Фарадея;  $I$  — сила тока, А;  $t$  — время электролиза, ч.

Определение чисел переноса также осуществляли в двухкамерной ячейке (см. рис.1), но




Рис.2. Схема установки с трехкамерным электролизером: 1 — источник тока; 2 — амперметр; 3 — катод; 4 — катионообменная мембрана; 5 — трехкамерный электролизер; 6 — анионообменная мембрана; 7 — анод; 8 — анионная камера; 9 — камера диализата; 10 — катодная камера; 11 — вольтметр.

при этом использовали титановый анод, покрытый оксидом рутения, и источник постоянного тока. Ток в системе изменяли от 0,1 до 0,5 А с шагом 0,1 А, время электролиза — 10 мин при каждом значении силы тока. При этом контролировали изменения кислотности в анионной и щелочности в катодной области. Кислотность эквивалентна концентрации перенесенных через мембрану сульфат-анионов в случае анионообменной мембраны, щелочность эквивалентна концентрации перенесенных ионов натрия через катионообменную мембрану. Числа переноса ионов определяли как средние значения рассчитанных величин при каждой силе тока.

Для оценки эффективности полученных мембран по обессоливанию водных растворов использовали трехкамерную ячейку, разделенную катионообменной и анионообменной мембранными (рис.2). Катод — нержавеющая сталь, анод — титановая пластина, покрытая оксидом рутения. В центральной камере находился раствор  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  концентрацией 20 г/дм<sup>3</sup>, в катодной камере — 0,053 Н раствор  $\text{NaOH}$ , в анионной — 0,041 Н раствор  $\text{H}_2\text{SO}_4$ . Объемы катодной и анионной камер — по 150 дм<sup>3</sup>, центральной камеры — 300 дм<sup>3</sup>. Электродиализ проводили при силе тока 0,5 А, контролируя щелочность в катодной и кислотность в анионной камере через каждые 30 мин в течение 3 ч. Кроме мембран МК-40 и МА-41, использовали мембранны К1 и А2 после набухания в течение 1 сут.

### Анализ полученных результатов

Наиболее важными электрохимическими характеристиками ионообменных мембран являются электропроводность и селективность.

Именно они определяют эффективность процессов электродиализа и уровень энергозатрат.

Электропроводность полученных мембран определяли в двухкамерной ячейке, заполненной раствором сульфата натрия концентрацией 20 г / дм<sup>3</sup> без мембранны и при разделении электролита на две части ионообменными мембранами. Для сравнения использовали серийные мембранны МК-40 и МА-41. Как видно из рис.3 и 4, зависимость силы тока от напряжение в диапазоне 1–10 В имеет почти линейный характер. Некоторые отклонения от линейной зависимости, возможно, обусловлены отсутствием терmostатирования, хотя все мембранны исследованы при одинаковой температуре.

Из приведенных зависимостей определяли средние значения сопротивления растворов и растворов, разделенных мембранными. Сопротивления мембранны определяли как разность между сопротивлением раствора, разделенного мембранный, и раствора без мембранны. Рассчитанные значения удельного сопротивления и электропроводности мембранны приведены в табл.2. Из нее видно, что мембранны А2, К3, К4, К5, А6, А7 имеют электропроводность, близкую к электропроводности мембранны МА-41 и МК-40. Мембранны К1, А8 и А9 имели электропроводность на порядок выше, чем упомянутые выше мем-

бранны. Вероятно, это обусловлено тем, что при изготовлении мембранны К1, А8 и А9 не использовали глинозем для нейтрализации щелочной среды, которая образуется при добавлении клея LPM-1,7 / 4. При этом проклейка происходит менее эффективно, что обуславливает большую электропроводность мембранны за счет более высокой гидрофильтрности.

Анионообменные мембранны А2, А6 и А7, полученные также без использования глинозема, имели электропроводность на уровне серийных мембранны и мембранны К3, К4, К5. Вероятно, в случае мембранны А2 электропроводность снизилась по сравнению с мембранный К1, за счет каландрирования, которое привело к уплотнению мембранны. Свойства анионообменных мембранны А6 и А7 обусловлены включением в композицию катионированной целлюлозы. Вероятно, при расходе 50 % четвертичной аммонийной соли, которая использовалась для аминирования целлюлозы, получали достаточно плотные материалы с невысоким набуханием в воде. При этом мембранны А7, полученная с использованием целлюлозы со степенью помола 73° ШР, была более электропроводной за счет большей пористости. Увеличение расхода аммонийной соли до 75 % или снижение его до 30 % приводят к одинарному результату: значительному




Рис.3. Зависимость силы тока от напряжения в растворе сульфата натрия без мембранны и при их использовании в двухкамерном электролизере: 1 – без мембранны; 2, 3 – К1 и К3 (после набухания 2 ч); 4, 5 – МК-40 и К3 (после набухания 1 сут); 6 – К4 (после набухания 2 ч); 7 – К4 (после набухания 5 сут); 8, 9 – А2 и МА-41 (после набухания 1 сут).




Рис.4. Зависимость силы тока от напряжения в растворе сульфата натрия без мембранны и при их использовании в двухкамерном электролизере после набухания в течение 1 сут: 1 – А9; 2 – без мембранны; 3 – А8; 4 – А7; 5 – МК-40; 6 – А6; 7 – МА-41.




Рис.5. Зависимости щелочности в катодной области (а) и кислотности в анодной области (б) двухкамерного электролизера от силы тока при времени электролиза раствора сульфата натрия 10 мин, использовании катионообменных мембран МК-40 (1), К1 (2, 3), К3 (4, 5), К4 (6, 7), К5 (8) при предварительном набухании мембран в течение 2 ч (4, 6), 1 сут (1, 2, 5, 8), 7 сут (3, 7).

увеличению электропроводности мембранны, вероятно, за счет увеличения ее пористости при недостаточном катионировании целлюлозы или при избыточном катионировании, которое приводит к перезарядке волокна.

Интересные результаты получены при определении селективности полученных мембран. Проблема в том, что мембранны, полученные методом фильтрования из суспензии волокнистых материалов, имеют достаточно высокую пористость и могут пропускать воду или растворы солей. В этом случае они могут иметь высокую электропроводность при низкой селективности. Однако использование клея LPM-1,7/4 в композиции мембранны позволяет получить такую структуру материала, которая обеспечивает высокую электропроводность при высокой селективности, а также влагопрочности мембранны. Как видно из рис.5, 6 и табл.2, практически все полученные анионообменные мембранны (A2, A6–A9) имели большую селективность, чем серийная МА-41. Лучшей была мембрана А2, селективность которой

достигала 0,92. Среди мембранных, полученных из катионированной целлюлозы, наибольшую селективность имела мембрана А7, которая к тому же имела достаточно высокую электропроводность.

Числа переноса и селективность мембранных в данном случае определяли по изменению концентрации серной кислоты в анодной области или щелочи в катодной области и теоретически рассчитанных их количеств по данным, приведенным на рис.5 и 6 [8].

Из катионообменных мембранных лучшей была трехслойная мембрана К4, которая имела лучшие показатели по сравнению с серийной мембранный МК-40 по электропроводности и по селективности. При этом лучшие показатели были получены при предварительном набухании мембранны в течение 1 сут. При замачивании в течение 2 ч из-за недостаточного набухания ее селективность была очень низкой. Выдерживание в воде в течение 7 сут не привело к улучшению результатов. Однослочная мембрана




Рис.6. Зависимости кислотности в анодной области (а) и щелочности катодной области (б) двухкамерного электролизера от силы тока при времени электролиза раствора сульфата натрия 10 мин, использовании анионообменных мембранных МА-41 (1), А2 (2), А6 (3), А7 (4), А8 (5), А9 (6) при предварительном набухании в течение 1 сут.

**Таблица 2. Электрохимические характеристики ионообменных мембран**

Шифр мембранны	Удельное сопротивление $\rho$ , Ом·см			Удельная электропроводность $\kappa$ , $\times 10^4$ Ом $^{-1}$ ·см $^{-1}$			Число переноса противонов $\bar{t}_g$			Селективность, Р		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
МА-41	—	449,2	—	—	22,3	—	—	0,83	—	—	0,52	—
МК-40	—	634,9	—	—	15,8	—	0,88	0,95	—	0,81	0,92	—
K1	—	44,1	31,8	—	221,8	314,0	0,87	0,70	—	0,79	0,51	—
A2	—	380,2	378,9	—	26,3	26,4	—	0,97	—	—	0,92	—
K3	116,9	182,2	—	59,9	54,9	—	0,68	—	—	0,48	—	—
K4	—	313,9	376,3	31,9	—	26,5	0,52	0,99	0,95	0,22	0,98	0,84
K5	—	310,6	—	—	32,2	—	—	0,73	—	—	0,56	—
A6	—	816,3	—	—	12,3	—	—	0,85	—	—	0,59	—
A7	—	171,6	—	—	58,3	—	—	0,90	—	—	0,73	—
A8	—	14,8	—	—	675,6	—	—	0,87	—	—	0,65	—
A9	—	14,9	—	—	671,1	—	—	0,88	—	—	0,68	—

Примечание. I, II, III — продолжительность набухания мембран 2 ч, 1 сут и 7 сут соответственно.

**Таблица 3. Эффективность очистки воды от сульфата натрия ( $c = 20$  г/дм $^3$ ) в трехкамерном электролизере при использовании пар мембран МК-40/МА-41 и К1/A2**

Общее время, мин	Катодная камера			Анодная камера		
	Концентрация, мг-экв/дм $^3$	Количество перенесенного вещества, мг-экв	Выход по току, %	Концентрация, мг-экв/дм $^3$	Количество перенесенного вещества, мг-экв	Выход по току, %
Код пары мембран МК-40 / МА-41						
0	53,09	—/—	—	48	—/—	—
30	58,62	0,28/0,61	45,9	53	0,25/0,61	41,0
60	65,25	0,33/0,61	54,1	59	0,50/0,61	82,0
90	76,31	0,55/0,61	90,2	69	0,30/0,61	49,2
120	78,31	0,10/0,61	16,4	71	0,20/0,61	32,8
150	85,16	0,34/0,61	55,7	77	1,20/0,61	196,7
180	94,10	0,45/0,61	73,8	85	0,30/0,61	49,2
<b>Итого</b>	—	<b>2,05/3,64</b>	<b>56,3</b>	—	<b>2,75/3,64</b>	<b>75,5</b>
Код пары мембран К1 / А2						
0	57	—/—	—	56,4	—/—	—
30	134	11,55/9,33	123,8	95,12	5,80/9,33	62,2
60	182	7,20/9,33	77,2	144,87	7,46/9,33	79,9
90	214	4,80/9,33	51,4	186,9	6,30/9,33	67,5
120	227	1,95/9,33	20,9	232,26	6,80/9,33	72,9
<b>Итого</b>	—	<b>25,5/37,32</b>	<b>68,3</b>	—	<b>26,38/37,32</b>	<b>70,7</b>

Примечание. Для колонок 3 и 6 в числителе — фактическое, в знаменателе — теоретическое значение.

К1 имела высокую селективность после набухания в течение 2 ч.

Об эффективности работы полученных мембран при деминерализации водных солевых растворов можно судить по результатам, приведенным в табл.3. Из нее видно, что при использовании серийных мембран был достигнут выход по току по ионам натрия около 56 %, по сульфат-анионам — 76 %. В случае мембран К1 и А2 выход по току при переносе ионов натрия достигал 68 %, по сульфат-анионам — 71 %. Это свидетельствует о том, что мембранны, по-

лученные новым способом, близки по своим характеристикам к серийным мембранам.

## Выводы

Разработан новый способ получения гетерогенных ионообменных мембран, основанный на обезвоживании разбавленной волокнистой суспензии методом фильтрации на сетке формующего устройства. При этом волокнистая суспензия содержит целлюлозу, клей, ионообменный материал, раствор глинозема.

Показано, что все полученные по новому способу мембранны имеют достаточно высокую электропроводность, которая в некоторых случаях выше, чем у серийных ионообменных мембран МК-40 и МА-41, что обусловлено высокой гидрофильтностью как ионообменных материалов, так и основного материала мембранны – целлюлозы.

Установлено, что некоторые полученные мембранны имеют селективность на уровне и выше серийных мембран. Эффективность новых мембран при опреснении раствора сульфата натрия близка к серийным мембранным.

### **Список литературы**

1. Гончарук В.В., Мамченко А.В., Клименко Н.А. Перспективы развития фундаментальных и прикладных исследований в области физики, химии и биологии воды. – Киев : Наук. думка, 2011. – 407 с.
2. Писарска Б., Дылевски Р. Анализ условий получения  $H_2SO_4$  и  $NaOH$  из растворов сульфата натрия методом электродиализа // Журн. приклад. химии – 2005. – Т. 78, вып. 8. – С. 1311–1316.
3. Горячий Н.В. Электромембранные процессы : Учеб. пособие. – М. : Рос. хим.-технол. ун-т, 2007. – [Электронный ресурс]. – [http://www.membrane.msk.ru/books/?id\\_b=14](http://www.membrane.msk.ru/books/?id_b=14)
4. Мулдер М. Введение в мембранные технологии. – М. : Мир, 1999.
5. Козадерова О.А., Шапошник В.А., Резников А.А., Гаршина Т.И. Физико-химические характеристики опытной партии гетерогенных ионообменных мембран // Критические технологии. Мембранны. – 2008. – № 1. – С. 3–8.
6. Пат. на корис. модель 106565 Укр., МПК В 01 D 61/00, В 01 D 67/00. Способ отримання гетерогенних іонообмінних мембран / О.М.Мовчанюк, М.Д.Гомеля, А.В.Семенюк. – Опубл. 25.04.16, Бюл. № 8.
7. Заболоцкий В.И., Никоненко В.В. Перенос ионов в мембранах. – М. : Наука, 1996. – 392 с.
8. Антропов М.І. Теоретична електрохімія. – Київ : Либідь, 1993. – 544 с.

Поступила в редакцию 20.07.16

**Мовчанюк О.М., канд. техн. наук,  
Гомеля М.Д., докт. техн. наук, проф.**

**Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ**  
просп. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна, e-mail: movchaniukom@gmail.com

## **Гетерогенні іонообмінні целюлозні мембрани для електродіалізу**

Розроблено новий спосіб отримання целюлозних гетерогенних іонообмінних мембрани для електродіалізу з метою знесолення морських та солонуватих вод, а також для безреагентного перероблення техногенних відходів у вигляді слабких розчинів солей з одночасною регенерацією кислот та лугів та з поверненням їх у технологічний процес. Досліджено вплив композиції отриманих мембрани на їх електротранспортні характеристики. Зроблено порівняльний аналіз електропровідності та селективності мембрани з серійними іонообмінними мембрани МК-40 та МА-41. Показано, що виготовлені зразки мембрани мають досить високу електропровідність, яка в деяких випадках вище, ніж у серійних мембрани МК-40 та МА-41. Встановлено, що селективність нових мембрани не нижче, ніж у серійних іонообмінних мембрани. Отримані мембрани близькі за ефективністю до серійних під час опріснення розчину сульфату натрію. Бібл. 8, рис. 6, табл. 3.

**Ключові слова:** мембрана, целюлоза, катіоніт КУ-2-8, аніоніт АВ-17-8, електродіаліз, розчин сульфату натрію, електропровідність, селективність по перенесенню протионів.

**Movchaniuk O.M., Candidate of Technical Sciences,  
Gomelya N.D., Doctor of Technical Sciences, Professor  
National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute», Kiev  
37, Peremohy Ave., 03056 Kiev, Ukraine, e-mail: movchaniukom@gmail.com**

## **Heterogeneous Ion-Exchange Cellulose Membranes for Electrodialysis**

A new method of obtaining cellulose heterogeneous ion exchange membranes was designed for an electrodialysis with the purpose of desalting of salt and brackish waters, and also for the reagentless processing of technogenic waste as weak solutions of salts with the simultaneous regeneration of acids and lyes and returning them into technological process. Influence of composition of the obtained membranes on their electrotransport characteristics was investigated. A comparative analysis of the electrical conductivity and selectivity of membranes with serial ion exchange membranes MK-40 and MA-41 was produced. It was shown that membranes samples have sufficiently high conductivity, which in some cases is higher than at the serial membranes MK-40 and MA-41. It was found that the selectivity of the new membranes is not lower than at serial ion exchange membranes. Efficiency of obtained membranes is near to serial at desalination of solution of sodium sulfate. *Bibl. 8, Fig. 6, Tab. 3.*

**Key words:** membrane, cellulose, cationite KU-2-8, anionite AV-17-8, electrodialysis, solution of sodium sulfate, conductivity, selectivity on the transfer of counter.

### **References**

1. Goncharuk V.V., Mamchenko A.V., Klimenko N.A. [Prospects for the development of basic and applied research in physics, chemistry and biology of water], Kiev : Naukova dumka, 2011, 407 p. (Rus.)
2. Pisarska B. Dylevski R. [Analysis of terms of receipt of  $H_2SO_4$  and NaOH from solutions of sulfate of sodium the method of electrodialysis], *Zhurnal prikladnoj himii*, 2005, 78, Iss. 8, pp. 1311–1316. (Rus.)
3. Gorjachij N.V. [Electro-membrane processes], Moscow : Rossijskij himiko-tehnologicheskij universitet, 2007. — Access mode: [http://www.membrane.msk.ru/books/?id\\_b=14](http://www.membrane.msk.ru/books/?id_b=14). (Rus.)
4. Mulder M. [Introduction to membrane technology], Moscow : Mir, 1999, pp. 370–375. (Rus.)
5. Kozaderova O.A., Shaposhnik V.A., Reznikov A.A., Garshina T.I. [Physical and chemical descriptions of an experience party of heterogeneous ion-exchanging membranes], *Kriticheskie tehnologii. Membrany*, 2008, (1), pp. 3–8. (Rus.)
6. Patent Ukrayny na korysnu model' 106565, MPK B 01 D 61/00, B 01 D 67/00. Sposob otrymannja geterogenykh ionoobminnykh membran, O.M.Movchanjuk, M.D.Gomelja, A.V.Semenjuk, u201511621; zajavl. 24.11.15. — Publ. 25.04.16, Bull. 8. (Ukr.)
7. Zabolockij V.I., Nikonenko V.V. [A transfer of ions in membranes], Moscow : Nauka, 1996, 392 p. (Rus.)
8. Antropov M.I. [Theoretical electrochemistry], Kiev : Lybid, 1993, 544 p. (Ukr.)

Received July 20, 2016