


Трибологічні властивості біс[N-(1,1-діоксотіолан-3-іл-) аміноацетатів] металів

В. В. Суховєєв, О. В. Швидко, С. А. Циганков, Г. О. Ковтун

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України,
Україна, 02094 Київ, вул. Мурманська, 1; факс: (044) 573-25-52

Оцінено трибологічні властивості комплексів металів $[RNHCH(X)C(O)O]_2 M$, (де R = 1,1-діоксотіолан-3-іл-; X = H, *ізо* – C₃H₇, CH₂C(CH₃)₂; M = Cu, Co, Ni, Fe) у складі базового пластичного мастила на основі естерів пентаеритриту, загущеного кальцієвим милом 12-оксистеаринової кислоти та ацетатом кальцію. Показано, що на протизношувальні та антифрикційні властивості ML₂ впливає природа центрального атома M і стеричні властивості замісників X.

Біс[N-(1,1-діоксотіолан-3-іл-)аміноацетати]металів загальної формули ML₂:



де X = H, M = Cu (I), Co (II), Ni (III), Fe (IV), Ca (V); X = CH(CH₃)₂, M = Cu(V); X = CH₂C(CH₃)₂, Cu (VI) характеризуються хімотологічними (антиокиснювальними [1–4], антирадіаційними [5]) властивостями. Продовжуючи дослідження [1–5], у складі пластичного мастила на основі естерів пентаеритриту та синтетичних жирних кислот (СЖК) ми виявили і оцінили триботехнічні характеристики металокомплексів ML₂ (протизношувальні та антифрикційні).

Комплекси металів (I–VI) синтезовані нами згідно з методиками [6, 7]. За результатами елементного аналізу (С, Н, N, S, М), ІЧ– і рентгеноелектронних спектрів [1–4] вони відповідають наведеній загальній формулі ML₂.

Як базове пластичне мастило було використано дослідний зразок естеру пентаеритриту і СЖК фракції C₃–C₉, загущеного кальцієвим милом 12-оксистеаринової кислоти та ацетатом кальцію у мольному співвідношенні 1:1. Вміст комплексного кальцієвого мила становив 14,0 м.ч.

Базове мастило мало такі характеристики: температура краплепадіння – 238 °С, колоїдна стабільність – 4,8 %; межа міцності на зсув – 4,1·10⁻⁵ Па (50 °С).

Змашувальні композиції для трибологічних досліджень готували шляхом дворазового пропускання компонентів (мастило – присадка) через лабораторний

шнековий гомотенізатор (60 – 70 °С).

Протизношувальні властивості присадок ML₂ оцінювали на чотирикульковій машині тертя за методом ГОСТ 9490–75 (метод Б); антифрикційні властивості – на модернізованій машині тертя “Тімкен” [8] за схемою: циліндр (сталь ШХ–15) – площина (бронза БРАЖ–9–4); початкове навантаження – 117,5 кгс/см².

Результати досліджень наведено у таблицях 1–3 порівняно з промисловою присадкою ДФ – 11 (біс(діалкідтіофосфатами) цинку).

Аналіз одержаних результатів дозволяє зробити такі висновки.

Для комплексів металів (I)–(IV), що мають однако-ве ацидолігандне оточення L, але відрізняються природою центрального атома M, їх протизношувальна ефективність змінюється у такому ряді M: Cu > Co ≥ Ni > Fe > Ca.

Отже, найефективнішими є металокомплекси міді та кобальту. Характерно, що комплекси перехідних металів більш ефективні, ніж вільний ліганд LH. Так, для LH та його комплексу з іоном міді (табл. 1) величини діаметрів плям зношування сталевих кульок D₃ = 0,92 та 0,57 мм відповідно. Комплекс неперехідного металу (кальцію) є неефективним. Аналогічні висновки маємо щодо впливу центрального атома M в ML₂ на антифрикційні властивості (табл.2). Таким чином, при виборі протизношувальних та антифрикційних присадок до пластичних мастил на основі комплексів ML₂, переважають сполуки перехідних металів.

Таблиця 1. Залежність протизношувальної ефективності комплексів (I) – (V) (параметр D₃) від природи центрального атома (концентрація ML₂ – 3 м.ч., 20 °С, чотирикулькова машина тертя

M	Cu	Co	Ni	Fe	Ca	LH	–
D ₃ , *мм	0,57	0,62	0,65	0,80	0,95	0,92	0,99

* Для промислової присадки ДФ – 11 D₃ = 0,56 мм.

Таблиця 2. Залежність антифрикційної ефективності комплексів (I) – (V) (коефіцієнт тертя μ) від природи центрального атома ($[ML_2] = 3,0$ м.ч., $20^\circ C$)

M	Cu	Co	Ni	Fe	Ca	LH
μ^*	$0,45 \pm 0,03$	$0,53 \pm 0,02$	$0,59 \pm 0,04$	$0,65 \pm 0,02$	$0,73 \pm 0,04$	$0,81 \pm 0,05$

* Для промислової присадки ДФ – 11 $\mu = 0,43 \pm 0,02$.

Для комплексів міді (I), (V) та (VI) антифрикційні властивості змінюються в ряду замісників X (табл. 3): $H > CH(CH_3)_2 > CH_2CH(CH_3)_2$.

Таблиця 3. Залежність антифрикційної ефективності комплексів (I), (V), (VI) (коефіцієнт тертя μ) від природи стеричних властивостей замісників X у лігандах (константа E_s) ($[ML_2]_0 = 3,0$ м.ч., $20^\circ C$)

Замісник X	H	$CH(CH_3)_2$	$CH_2CH(CH_3)_2$
μ	$0,45 \pm 0,05$	$0,56 \pm 0,04$	$0,78 \pm 0,05$
$E_s []$	1,24	-0,47	-0,93

Цей ряд збігається з рядом зменшення просторового обсягу замісників X у лігандах молекули CuL_2 (охарактеризовано стеричними константами E_s [9]). Відомо, що трибологічні властивості металокомплексних присадок визначає їх здатність до хемосорбції на поверхні тертя [10, 11]. У рамках цих уявлень ряд антифрикційної ефективності для комплексів (I), (V), (VI) пов'язаний, певно, зі зменшенням здатності до хемосорбції молекул CuL_2 на поверхні тертя внаслідок збільшення просторового екранування хелатного вузла CuL_2 замісниками X.

Про утворення на поверхні тертя хемосорбційного шару CuL_2 свідчать дані, одержані методом растрової електронної мікроскопії у поєднанні з рентгеноспектральним мікрозондовим аналізом. У слідах тертя сталевих кульок знайдено елементи (сірка, мідь азот), які входять до складу присадки (I). Дані p -рентгеноелектронного спектра енергій зв'язку елементів у вихідному комплексі (I) та елементів цього комплексу на поверхні тертя, наведено у табл. 4.

Таблиця 4. Енергії зв'язку ($E_{зв}$, eV) елементів у вихідному комплексі (I) та елементів цього комплексу на поверхні тертя

Комплекс (I)	Cu $2p_{3/2}$	S $2p$	N $2p$
У вихідному комплексі	934,6	162,4	400,2
На поверхні тертя	935,2	162,5	400,2

Згідно з цими даними значення $E_{зв} = 935,2$ відповідає стану Cu^{2+} . Величина $E_{зв} = 934,6$ у вихідному комплексі перевищує $E_{зв}$ у комплексі на поверхні на 0,6 од. Значення $\Delta E_{зв}$ відповідає формальному збільшенню ступеня окиснення до $Cu^{2,6+}$. Ці результати свідчать про те, що іон купруму у складі CuL_2 має здатність частково передавати свої електрони при хемосорбції на ювенільній поверхні тертя феруму: $L_2Cu \rightarrow Fe$ [12]. При цьому збільшується також ефективний заряд іона купруму (підвищується ступінь його окиснення).

Література

1. Суховеев В. В., Швидко О. В., Ковтун Г. О., *Укр. хім. журн.*, 1999, **65**(38), 113.
2. Суховеев В. В., Швидко О. В., Сенченко Г. Г., Ковтун Г. О., *Доп. НАН України*, 1998, (5), 146.
3. Суховеев В. В., Швидко О. В., Пустарнакова Г. Ф., Ковтун Г. О., *Там же*, 1999, (2), 153.
4. Суховеев В. В., Ковтун Г. А., Швидко Е. В. (та ін.), *Катализ и нефтехимия*, 1997, (3), 24.
5. Суховеев В. В., Ковтун Г. А., Швидко Е. В., Пустарнакова Г. Ф., *Там же*, 26.
6. Безменов А. Я., Безменова Т. Э., Матяш Л. П., Соболева А. П., А.с. 232281 СССР, *Бюл. изобрет.*, 1969, (1), 16.
7. Суховеев В. В., Сенченко Г. Г., Ковтун Г. А., Кратко Г. А., *Нефтепереработка и нефтехимия*, 1992, (2), 71.
8. *Смазочные материалы: Антифрикционные и противоизносные свойства. Методы испытаний: справочник* / Р. М. Матвиевский, В. Л. Лашхи, И. Я. Буяновский и др., Москва, Машиностроение, 1989.
9. Жданов Ю. А., Минкин. В. И., *Корреляционный анализ в органической химии*, Ростов-на-Дону, Рост.гос.ун-т, 1996.
10. Москаленко О. В., Суховеев В. В., Пилявский В. С., Ковтун Г. А., *Катализ и нефтехимия*, 1995, (1), 25.
11. Ковтун Г. А., Москаленко О. В., Суховеев В. В., Пилявский В. С., *Там же*, 1996, (2), 35.
12. Москаленко О. В., *Дис. канд. хім. наук*, ИОНХ НАНУ, Київ, 2000.

Надійшла до редакції 30 березня 2000 р.

Трибологические свойства *bis*[N-(1,1-(диоксотиолан-3-ил)-) аминокетатов] металлов

В. В. Суховеев, О. В. Швыдко, С. А. Цыганков, Г. О. Ковтун

*Институт биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины,
Украина, 0 2094 Киев, ул. Мурманская, 1; факс: (044) 573-25-52*

Оценены трибологические свойства комплексов металлов $[RNHCH(X)C(O)O]_2M$, (где R = 1,1-диоксотиолан-3-ил-; X = H, *изо*-C₃H₇, CH₂C(CH₃)₂; M = Cu, Co, Ni, Fe) в составе базового пластического смазочного масла на основе эстеров пентаэритрита, загущенного кальциевым мылом 12-оксистеариновой кислоты и ацетатом кальция. Показано, что на противоизносные и антифрикционные свойства ML₂ влияет природа центрального атома M и стерические свойства заместителей X.

Tribological property of *bis*[N-(sulpholan-3-*il*) aminoacetates] of metals

V. V. Sukhoveev, E. V. Shvydko, S. A. Tsigankov, G. A. Kovtun

*Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry National Academy of Science of Ukraine,
1, Murmanskaya Str., Kyiv, 02094, Ukraine, Fax: (044) 573-25-52*

Tribological properties of complexes of metals $[RNHCH(X)C(O)O]_2M$, (R = sulpholan-3-*il*-; X = H, *iso*-C₃H₇, CH₂C(CH₃)₂; M = Cu, Co, Ni, Fe) in the structure of base plastic lubricant on the esters pentaeritrit, thickened with complex calcium soap 12-ocostearate acid and acetate calcium have been evaluated. It has been illustrated that the nature of central atom M and steric properties of X substituents influence greatly ML₂ antiwearing and antifrictional properties.

УВАГА! БІОЛОГІЧНО ЧИСТІ МАСТИЛА!

На основі рослинних олій розроблено екологічно сприятливі базові олії та ефективні фундаментальні присадки, компаундуванням яких з відомими присадками спеціального призначення створені перспективні композиції моторних, індустриальних, трансмісійних і холодильних олій з покращеними властивостями. Випробування дослідних зразків рідкого мастила на двотактних двигунах (газонокосарки, бензопили, моторні човни, мотоцикли тощо) показали, що будучи майже у 10 раз дешевими за технічними і експлуатаційними якостями, вони не поступаються імпортному аналогам.

З метою прискорення виходу на ринок і впровадження розробок у народне господарство Інститут зацікавлений у співпраці з організаціями різних форм власності. На взаємовигідних умовах передбачається організація виробництва екологічно чистих рідких палив і мастил.

Крім того, відділ проблем рідких палив і мастил ІБОНХ НАН України готовий надати висококваліфіковану допомогу в:

- ✓ розробці технології і освоєнні виробництва нових сортів мастил з наперед визначеними властивостями;
- ✓ організації виробництва вдосконаленого концентрату охолоджуючих рідин типу «Тосол» за ТУ і регламентами власної розробки;
- ✓ підборі аналогів зарубіжних паливно-мастильних матеріалів для імпортової техніки;
- ✓ реалізації простих технологічних схем одержання якісних мастильних матеріалів шляхом підбору і додавання присадок;
- ✓ вивченні ринку паливно-мастильних матеріалів.

Телефон 559-60-59