

Биокоррозия стали в присутствии органических поллютантов

Курмакова И.Н., Приходько С.В., Бондарь Е.С.

Черниговский национальный педагогический университет

Изучено влияние органических поллютантов, в том числе пестицидов Бетанал, Фундазол и продуктов их природной деградации, на процесс биокоррозии малоуглеродистой стали в почве и водно-солевой среде в условиях модельного лабораторного эксперимента. Установлено, что стимулирующее влияние Бетанала на скорость коррозии стали в почве обусловлено увеличением численности сульфатвосстановливающих бактерий в ферросфере и ускорением коррозии продуктами его природной деградации, в том числе *m*-аминофенолом. Продукт природной деградации Фундазола 2-аминобензимидазол ингибирует процесс биокоррозии стали в почве за счет биоцидного действия сульфатвосстановливающих бактерий. Показано, что в инокулированной сульфатвосстановливающими бактериями среде Постгейта «В» пестициды, *m*-аминофенол и 2-аминобензимидазол тормозят коррозию стали, но ускоряют катодный процесс электрохимической коррозии.

Ключевые слова: поллютанты, сульфатвосстановливающие бактерии, биокоррозия, малоуглеродистая сталь.

Вивчено вплив органічних поллютантів, у тому числі пестицидів Бетанал, Фундазол та продуктів їх природної деградації, на процес біокорозії малоуглецевої сталі у ґрунті та у водно-сольовому середовищі за умов модельного лабораторного експерименту. Встановлено, що стимулюючий вплив Бетаналу на швидкість корозії сталі у ґрунті зумовлюється збільшенням чисельності сульфатвідновлювальних бактерій у феросфері та прискоренням корозії продуктами його природної деградації, зокрема *m*-амінофенолом. Продукт природної деградації Фундазолу 2-амінобензімідазол інгібуює процес біокорозії сталі у ґрунті за рахунок біоцидної дії сульфатвідновлювальних бактерій. Показано, що у інокульованому сульфатвідновлювальними бактеріями середовищі Постгейта «В» пестициди, *m*-амінофенол та 2-амінобензімідазол уповільнюють корозію сталі, але прискорюють катодний процес електрохімічної корозії.

Ключові слова: поллютанти, сульфатвідновлювальні бактерії, біокорозія, малоуглецева сталь.

Целенаправленное, систематическое и возрастающее применение пестицидов в практике сельскохозяйственного производства обусловило накопление в почве поллютантов — действующих веществ пестицидов и продуктов их природной деградации [1]. Некоторые пестициды являются антропогенным фактором биокоррозии за счет влияния на развитие коррозионно активных микроорганизмов почвы и скорость разрушения металла [2–4]. При этом влияние продуктов природной деградации пестицидов на процесс биокоррозии стали в почве и функционирование коррозионно опасных бактерий как главного фактора микробной коррозии практически не изучено. Данная проблема является актуальной для обеспечения техногенной безопасности, в частности, установления сроков эксплуатации подземных металлических сооружений и организации мониторинга почвы.

К пестицидам, которые широко используют в сельском хозяйстве, можно отнести Бетанал и Фундазол (табл.1).

Фундазол является системным гербицидом для борьбы с болезнями пшеницы, риса, сахарной свеклы, яблони, груши, огурцов, томатов, капусты, хлопка и т.д. Его действующее вещество N-(1-бутилкарбамидобензимидазолил)-2-O-метил-карбамат) разлагается на 90 % до метилового эфира 2-бензимидазолил карбоновой кислоты, что подтверждено с использованием меченых атомов ¹⁴C [1]. Учитывая свойства эфирной связи, можно предусмотреть превращение эфира до 2-аминобензимидазола согласно схеме на рис.1.




Рис.1.

Таблица 1. Характеристики пестицидов

Название	Норма внесения, кг/га	ПДК в почве, мг/кг	Период полураспада в почве, ч
Бетанал	2,5–3,4	0,25	816
Фундазол	0,3–2,0	0,10	2–19

Бетанал — селективный гербицид для контроля однолетних двудольных сорняков в посевах сахарной и кормовой свеклы. Он имеет широкий спектр действия и может применяться независимо от стадии развития культуры, так как ингибирует ключевую реакцию фотосинтеза. Действующее вещество Бетанала N-3-(N'-(3'-метилфенил)-карбамоил)-фенилметилкарбамат в почве разлагается с образованием этил-3-гидроксиарбоната. Конечным продуктом деградации считается *m*-аминофенол (рис.2) [1]:




Рис.2.

Таким образом, при использовании Бетанала и Фундазола в почве будут накапливаться такие полютанты, как *m*-аминофенол и 2-амино-бензимидазол.

Цель работы — оценить влияние органических полютантов, в частности, Бетанала, Фундазола, *m*-аминофенола и 2-амиnobензимидазола на процесс биокоррозии малоуглеродистой стали в условиях модельного лабораторного эксперимента.

Исследование проводили аналитическими (гравиметрия, иодометрическое титрование), электрохимическим и микробиологическим методами.

Для гравиметрических коррозионных исследований использовали сталь Ст3пс (пластины, 24 см², и образцы цилиндрической формы, 9,0 см²), которые перед испытанием стерилизовали в пламени. После испытаний образцы обрабатывали механически и химически для удаления с поверхности продуктов коррозии [5]. Коррозионной средой была питательная среда Постгейта «В» (на 1 л среды 0,5 г K₂PO₄, 1,0 г NH₄Cl, 1,0 г CaSO₄·2H₂O, 2,0 г MgSO₄, 3,5 г лактата кальция; 10 мл 5,0 %-го дрожжевого экстракта, 10 мл 5,0 %-го раствора FeSO₄·7H₂O в 1,0 %-й HCl, 2 мл 5,0 %-го раствора аскорбиновой кислоты, 5,0 %-й раствор NaHCO₃ для доведения pH до 7,5 [6]), инокулированная накопительной культурой сульфатвосстановливающих бактерий (3-суточная, концентрация инокулята составляла 10 % от объема среды,

начальное количество бактерий в инокуляте 10⁶ кл/мл) и стерильная почва (дерново-подзолистая, pH 6,47, содержание гумуса 0,8–1,1 %, P₂O₅ — 160–170 мг/кг, K₂O — 100–110 мг/кг, влажность — 100 %) с внесением суспензии коррозионного микробного сообщества (концентрация инокулята 10 % от массы почвы, численность бактерий в инокуляте составляет, кл/мл: сульфатвосстановливающих (СВБ) — 10⁷; железовосстановливающих (ЖВБ) — 10⁵; денитрифицирующих бактерий (ДНБ) — 10⁵). Микроорганизмы были выделены из почвы, которая непосредственно контактировала с корродирующей металлической поверхностью, методом накопительных культур на соответствующих жидкых питательных средах [6].

Время испытаний в жидкой среде — 240 ч, в почве — 1, 6 и 9 мес. Концентрация полютантов в водно-солевой среде — 1,0 г/л, в почве — 20,0 мг/100 г почвы. По потере массы образцов рассчитывали скорость коррозии (K_m , г/(м²·ч)), коэффициент торможения коррозионного процесса ($\gamma_m = K_m/K_m'$, где K_m и K_m' — скорость коррозии без и с полютантами), защитный эффект ($Z_m = (1 - 1/\gamma_m) \cdot 100\%$) [5].

Количество (титр) бактерий определяли методом предельных 10-кратных разведений при высеве соответствующей суспензии на жидкие питательные среды. Сульфатвосстановливающие бактерии выделяли на среде Постгейта «В», для выявления железовосстановливающих бактерий использовали среду Калиненка, денитрифицирующих бактерий — Гильтая [6]. Культивирование микроорганизмов проводили при температуре 28 ± 2 °C. Определение численности бактерий экологотрофических групп проводили для ферросферы. Численность микроорганизмов пересчитывали на 1 г сухой почвы [7], влажность которой определяли весовым методом [8].

Бактерии из образованной на образцах стали биопленки снимали в фиксированный объем (50 мл) фосфатного буфера (0,1 моль/л, pH 7) с использованием ультразвука (частота 35 кГц, дважды по 30 с с интервалом 60 с) на приборе УЗМ-003/Н. В полученном смыве определяли численность адгезированных клеток сульфатвосстановливающих бактерий. В культуральной среде после изъятия металлических образцов определяли численность свободноплавающих в среде (планктонах) клеток сульфатвосстановливающих бактерий.

Концентрацию биогенного сероводорода в культуральной жидкости после коррозионных испытаний определяли методом иодометрического титрования [8].

Влияние полютантов на процесс биокоррозии стали в инокулированной накопительной культурой сульфатвосстановливающих бактерий среде Постгейта «В» исследовали также электрохимическим методом [9]. Концентрация Бетанала и Фундазола (содержание действующего вещества 10 %) – 5 г/л, *m*-аминофенола и 2-аминобензимидазола – 0,5 г/л. Поляризационные кривые (потенциостат П-5848, скорость развертки потенциала 20 мВ/мин) электродра из стали Ст3пс снимали в трехэлектродной ячейке с разделенным катодным и анодным пространством. Электрод сравнения – хлорид-серебряный; вспомогательный – платиновый. Потенциал приведен по стандартной водородной шкале. Результаты представлены в виде графика зависимости напряжения (E , В) от логарифма плотности тока ($\lg i$, А/см²). По поляризационным кривым рассчитаны потенциал (E_{st}), ток (i_{st}), коэффициент торможения электрохимической коррозии (γ_{st}) и защитный эффект (Z_{st}).

Биоцидные свойства исследованных веществ к накопительной культуре сульфатвосстановливающих бактерий (3-суточная, титр – 10⁷ кл/мл) определяли методом диффузии в агар с использованием бумажных дисков, обработанных 0,1, 0,2 и 2,0 %-ми спиртовыми растворами соединений и оценивали по диаметру зоны угнетения роста микроорганизмов [10].

Статистическую обработку результатов (повторность 5-кратная) проводили для уровня значительности 0,05 с учетом t -распределения. Относительная погрешность приведенных результатов не превышает 10 %.

Результаты исследования влияния органических полютантов на процесс биокоррозии стали в почве приведены на рис.3, 4.

При экспозиции 1 мес влияния Бетанала на скорость биокоррозии стали не выявлено, но при увеличении времени эксперимента скорость биокоррозии стали возрастает в 2,23 (6 мес) и 1,53 раза (9 мес). Это объясняется временем деградации действующего вещества Бетанала в почве (см. табл.1) и влиянием *m*-аминофенола, который стимулирует скорость биокоррозии стали в почве в 1,30 раза. Присутствие в почве Фундазола приводит к уменьшению скорости биокоррозии стали в 1,28 раза (1 мес). При более длительной экспозиции в опыте с Фундазолом наблюдается увеличение в 1,60 раза скорости коррозии (6 мес) и со временем (9 мес) его действие нивелируется (рис.3). Это можно объяснить образованием при деградации указанного пестицида соединений, которые влияют на функционирование бактерий коррозионно-ак-




Рис.3. Влияние органических полютантов на скорость биокоррозии стали Ст3пс в почве: 1 – контроль; 2 – опыт с Бетаналом; 3 – опыт с Фундазолом; 4 – опыт *m*-аминофенолом; 5 – опыт с 2-аминобензимидазолом.

тивного микробного сообщества, и торможением скорости биокоррозии стали 2-аминобензимидазолом в 1,40 раза.

Поскольку формирование коррозионно-активного микробного сообщества происходит в ферросфере – зоне грунта толщиной 3 мм, непосредственно контактирующим с поверхностью металла, в котором доминируют наиболее агрессивные сульфатвосстановливающие бактерии [11], целесообразно было оценить влияние исследованных полютантов на численность коррозионно-опасных бактерий ферросферы (рис.4). Установлено, что численность сульфатвосстановливающих бактерий в ферросфере в опыте с Бетаналом наибольшая и составляет 10¹⁰ кл/г. Как и Бетанал, *m*-аминофенол также стимулирует, хотя в меньшей мере, их развитие. Продукт деградации Фундазола тормозит рост указанной группы бактерий. Незначительное (1–2 порядка) стимулирующее действие на рост железовосстановливающих бактерий выявлено для Бетанала, Фундазола и 2-аминобензимидазола. Рост денитрифицирующих бактерий незначительно стимулирует Бетанал и тормозит 2-аминобензимидазол. Таким образом, Бетанал стимулирует развитие всех групп коррозионного микробного сообщества, Фундазол – только железовосстановливающих бактерий. Это обусловлено химической структурой полютантов: наличие двух доступных для трансформации




Рис.4. Влияние органических полютантов на численность коррозионно-опасных бактерий ферросферы N₆ при экспозиции 1 мес образцов стали Ст3пс в почве: 1 – контроль; 2 – опыт с Бетаналом; 3 – опыт с *m*-аминофенолом; 4 – опыт с Фундазолом; 5 – опыт с 2-аминобензимидазолом.

Таблица 2. Показатели процесса биокоррозии стали Ст3пс в инокулированной сульфатвосстановливающими бактериями среде Постгейта «В» в присутствии полютантов

Вещество	γ_m	H_2S , % от контроля	Численность СВБ, кл./мл	
			планктон	биопленка
Контроль			10^7	10^5
Бетанал	3,5	10,2	10^3	0
<i>m</i> -Аминофенол	2,0	13,0	10^3	10^2
Фундазол	2,4	91,0	10^3	10^1
2-Аминобензимидазол	13,5	22,1	10^4	10^5

микроорганизмами пептидных связей в молекуле действующего вещества пестицида Бетанал и образование стабильного продукта деградации — стойкая, недоступная для микроорганизмов конденсируемая система в молекуле действующего вещества пестицида Фундазол.

Для выяснения роли биологического фактора в процессе микробной коррозии стали в присутствии органических полютантов оценивали коррозионное поведение стали Ст3пс в инно-

кулированной сульфатвосстановливающими бактериями среде Постгейта «В» в присутствии пестицидов, *m*-аминофенола и 2-аминобензимидазола. Результаты гравиметрических исследований представлены в табл.2.

Установлено, что полютанты уменьшают скорость биокоррозии стали в жидкой нейтральной среде в 2,0–13,5 раза. При этом продукт деградации Бетанала имеет меньшее влияние на скорость коррозии и на численность сульфатвосстановливающих бактерий в биопленке, чем пестициды. Продукт деградации Фундазола, напротив, тормозит скорость коррозионного процесса в 5,6 раз больше, чем пестицид. Влияние исследованных веществ на коррозионный процесс объясняется, в первую очередь, угнетением развития сульфатвосстановливающих бактерий, численность которых уменьшается в планктоне и в биопленке (кроме 2-аминобензимидазола), и согласовывается с уменьшением концентрации биогенного сероводорода на 77,9–87,0 %. Наибольший защитный эффект проявляет 2-аминобензимидазол, что обусловлено его биоцидным действием по отношению к сульфатвосстановливающим бактериям (диаметр зоны угнетения роста бактерий при концентрации 2,0 % составляет 40,0 мм). При этом для *m*-аминофенола биоцидного действия не выявлено.

Данные гравиметрии согласовываются с результатами электрохимических исследований (рис.5, 6, табл.3). Бетанал уменьшает ток электрохимической коррозии в 3,2 раза, *m*-аминофенол — в 2,0 раза, и они смешают потенциал электрохимической коррозии в анодную область на 74 и 70 мВ соответственно. В опыте с Фундазолом и 2-аминобензимидазолом потенциал электрохимической коррозии смешается в анодную область на 90 и 118 мВ, ток коррозии уменьшается в 1,97 и 2,25 раза соответственно. В то же время все исследованные полютанты ускоряют катодный процесс, максимальное увеличение характерно в присутствии Бетанала, что объясняет увеличение скорости биокоррозии стали в почве.

Таблица 3. Электрохимические показатели процесса микробной коррозии стали Ст3пс в присутствии пестицидов и продуктов их деградации

Вещество	$-E_{st}$, В	i_{st} , А/м ²	γ_{st}	Z_{st} , %
Контроль	0,386	0,355	—	—
Бетанал	0,312	0,110	3,23	69,0
<i>m</i> -Аминофенол	0,316	0,178	2,0	50,0
Фундазол	0,296	0,180	1,97	49,0
2-Аминобензимидазол	0,268	0,158	2,25	56,0

Рис.5. Поляризационные кривые стали Ст3пс: 1 — среда Постгейта «В» + СВБ; 2 — среда Постгейта «В» + СВБ + Бетанал; 3 — среда Постгейта «В» + СВБ + *m*-аминофенол.




Рис.6. Поляризационные кривые стали Ст3пс: 1 — среда Постгейта «В» + СВБ; 2 — среда Постгейта «В» + СВБ + Фундазол; 3 — среда Постгейта «В» + СВБ + 2-аминобензимидазол.

Таким образом, использование Бетанала, деградирующего с образованием *m*-аминофенола, способствует увеличению агрессивности почвы, что приводит к интенсификации процесса биокоррозии стали. Продукт природной деградации Фундазола – 2-аминобензимидазол – ингибитирует процесс биокоррозии стали за счет биоцидного действия на сульфатвосстанавливающие бактерии.

Список литературы

- Агроекологічна оцінка мінеральних добрів та пестицидів / За ред. В.П.Патики. – Київ : Основа, 2005. – 300 с.
- Смікун Н.В., Курмакова І.М., Третяк О.П. Вплив пестицидів на процес корозії сталі у ґрунті // Спецвип. журн. Фізико-хімічна механіка матеріалів : Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів – 2000. – Т. 2. – С. 756–760.
- Курмакова І., Приходько С., Демченко Н., Третяк О. Пестициди як антропогений фактор біопоншкодження сталі у ґрунті // Там же. – 2008. – Т. 2. – С. 634–638.
- Курмакова И.Н., Приходько С.В., Демченко Н.Р., Третяк О.П. Биоразрушение малоуглеродистой стали в присутствии 2,4-Д // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2008. – № 4. – С. 43–47.
- Коррозия : Справ. / Под ред. Л. Л. Шрайера. – М. : Металлургия, 1981. – 630 с.
- Романенко В.И., Кузнецов С.И. Экология микроорганизмов пресных водоемов. – Л. : Наука, 1974. – 196 с.
- Методы почвенной микробиологии и биохимии / Под ред. Д.Г.Звягинцева. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 302 с.
- Васильев В.П. Аналитическая химия. Гравиметрические и титрометрические методы анализа. – М. : Выш. шк., 1989. – 320 с.
- Фрейман Л.И., Макаров В.А., Брыскин И.Е. Потенциометрические методы в коррозионных исследованиях и электрохимической защите. – Л. : Химия, 1972. – 239 с.
- Егоров Н.С. Основы учения об антибиотиках. – М. : Выш. шк., 1986. – 447 с.
- Андреюк К.І., Козлова І.П., Коптєва Ж.П. та ін. Мікробна корозія підземних споруд. – Київ : Нauk. думка, 2005. – 258 с.

Поступила в редакцию 13.07.10

Steel Biocorrosion with Organic Pollutants Presence

Kurmakova I.N., Prihodko S.V., Bondar E.S.

Chernigov National Pedagogical University

The influence of organic pollutants including the Betanal and Phundazol pesticides and their natural degradation products on the process of low-carbon steel biocorrosion in soil and water-salt medium under model laboratory experiment conditions is investigated. It is determined that that Betanal stimulating influence on steel corrosion in soil speed is conditioned by amount of i sulphate-reducing bacteria in ferrosphere ncrease and corrosion acceleration by the products of its natural degradation including *m*-aminophenol. The product of Phundazol-2-aminobenzimidazole natural degradation inhibits the process of steel biocorrosion in soil by biocide action on sulphate-reducing bacteria. It is displayed that pesticides, *m*-aminophenol and 2-aminobenzimidazole decelerate steel corrosion in inoculating by sulphate-reducing bacteria medium of Postgate «B» but accelerate cathode process of electrochemical corrosion.

Key words: pollutants, sulphate-reducing bacteria, biocorrosion, low-carbon steel.

Received July 13, 2010