

ХІМІЯ ПОВЕРХНІ І СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ФОСФАТУ ТИТАНУ, СИНТЕЗОВАНОГО НА ОСНОВІ TiOSO_4

Г.О. Зайцева, В.В. Стрелко, В.І. Яковлєв

*Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України
вул. Ген. Наумова 13, 03680, Київ - 164
e-mail: zaitseva@ispe.kiev.ua*

Неорганічний іонообмінник сферично гранульований фосфат титану одержано з TiOSO_4 з використанням оригінального золь-гель методу. Вивчено вплив додаткової обробки фосфорною кислотою на фізико-хімічні характеристики матеріалу.

An inorganic ion-exchanger spherically granulated titanium phosphate has been synthesized from TiOSO_4 by use of an original sol-gel technique. The effect of additional phosphoric acid treatment on physico-chemical characteristics of materials produced has been studied.

Вступ

Фосфат титану (ФТ) є перспективним іонообмінником, що має підвищену спорідненість щодо ряду іонів важких металів і радіонуклідів [1, 2]; він звичайно синтезується у вигляді порошку, що ускладнює його подальше застосування. В Інституті сорбції і проблем ендоекології НАН України було розроблено методи синтезу ФТ у формі геля (без використання алкоксидів титану), що дало можливість вирішити проблему одержання цього сорбента у формі сферичних гранул шляхом інжекції краплин золю в колону з рідиною, що не змішується з водою [3, 4]. Різниця в одержанні матеріалу у вигляді осаду і гелю полягає в тому, що осадження, як правило, є більш швидким процесом, ніж гелеутворення. У низці робіт було показано [5-7], що сповільнити процес виділення твердої фази, тобто здійснити контрольоване за швидкістю формування мікрогетерогенної дисперсної системи, можна шляхом введення комплексоутворювачів, що мають підвищену спорідненість до одного з компонентів реакції. Однак з такою метою, в основному, використовують органічні сполуки, що утворюють стабільні комплекси з титаном, цирконієм, алюмінієм та іншими металами. У нашій роботі при синтезі ФТ за золь-гель технологією використано неорганічний комплексоутворювач (аніон SO_4^{2-}).

Експериментальна частина

Гідрогелі ФТ в сферично гранульованому вигляді було одержано золь-гель методом з титанілсульфату [8] та хлориду титану [9]. Гелі було відмито дистильованою водою до рН=3,5-4,0 та висушено на повітрі до вмісту вологи в сорбенті 35-40%. Переведення ФТ в Na^+ -форму досягалось шляхом обробки 0,1 н розчином NaOH на фоні 0,1 н розчину NaCl до рН=5,5-6,0. Питому поверхню зразків $S_{\text{пит}}$ визначали методом теплової десорбції азоту на приладі Coulter SA3100, розподіл об'єму пор за розмірами розраховували з десорбційної кривої ізотерм, об'єм пор (V_s , $\text{см}^3/\text{г}$) визначали ексикаторним методом за парами бензолу та води. Сорбцію іонів проводили з нітратних розчинів в статичних умовах при кімнатній температурі; час контакту складав 48 год. при постійному струшуванні. Початкову та рівноважну концентрації іонів металів визначали методом атомно-абсорбційної спектроскопії на приладі С-115 М1 (Selmi, Суми).

Результати та їхнє обговорення

При синтезі ФТ із TiCl_4 як комплексоутворювач використовувався аніон SO_4^{2-} , здатний, на нашу думку, конкурувати з аніоном H_2PO_4^- у процесі утворення ФТ. Гідрогелі ФТ було одержано при змішуванні 2,5 М розчину TiCl_4 , що містив різну кількість H_2SO_4 (при співвідношенні $\text{SO}_4^{2-}/\text{Ti}$ від 2 до 0), з 2,5 М розчином H_3PO_4 . Було встановлено, що введення в систему $\text{TiCl}_4\text{-H}_3\text{PO}_4$ різних кількостей сульфату дозволяє регулювати процес гелеутворення і одержати гідрогелі ФТ із різною пористою структурою ($V_s=0,2\div 0,6$ см³/м, $S_{\text{пит}}=210\div 350$ м²/г). Так, було показано, що зі збільшенням кількості доданого SO_4^{2-} час гелеутворення зростає (рис. 1). Крім того, додавання SO_4^{2-} призводить до збільшення обсягу мезопор (рис. 2) і питомої поверхні (з 180 до 295 м²/г).




Рис. 1. Залежність часу гелеутворення ФТ від співвідношення $\text{SO}_4^{2-}/\text{Ti}$.




Рис. 2. Залежність сорбційного об'єму пор V_s ФТ від співвідношення $\text{SO}_4^{2-}/\text{Ti}$.

Приймаючи до уваги викладене, нами був розроблений золь-гель метод синтезу ФТ із TiOSO_4 . Іншими словами, замість введення аніонів SO_4^{2-} в розчин TiCl_4 ми використали більш дешевий та доступний реактив TiOSO_4 (напівпродукт синтезу титанових пігментів). Синтезовані зразки ФТ мають мезопорувату структуру з вузьким розподілом пор за розмірами ($d_{\text{cp}}=160\text{-}180$ Å), високими значеннями $S_{\text{пит}}$ (280-350 м²/г) і досить високими сорбційними ємностями щодо іонів важких металів.

На підставі даних хімічного аналізу було встановлено, що одержані таким методом зразки ФТ мають в поверхневому шарі не лише гідрофосфатні, але й гідросульфатні функціональні групи. При цьому кількість залишкових груп HSO_4^- у ФТ залежить від ступеня відмивання сорбента і співвідношення P/Ti у вихідній реакційній суміші. З метою видалення цих груп і одержання ФТ із підвищеним вмістом іонообмінних H_2PO_4^- -груп вивчено вплив обробки гідрогелів ФТ фосфорною кислотою. Гідрогелі ФТ було оброблено розчином H_3PO_4 різної концентрації (0,25-2,0 М) протягом 12 год. Потім вони висушувались при різних температурах (120, 150, 180°C) і відмивались дистильованою водою до слідових кількостей фосфату. Було встановлено, що така обробка призводить до збільшення кількості поверхневих фосфатних груп (табл. 1), яка залежить від концентрації H_3PO_4 , температури і часу обробки. Збільшення як концентрації фосфорної кислоти, так і температури обробки призводить до зменшення об'єму мезопор і питомої поверхні (рис. 3, табл. 2). Це може бути викликано процесом переосадження фрагментів гідрогелів ФТ і відповідним стягуванням його каркасу, аналогічним до процесів, що відбуваються в силікагелі в лужному середовищі [10].

Таблиця 1. Вміст титану, фосфору і кисню в поверхневому шарі вихідних та модифікованих зразків ФТ (за даними ЕСХА).

| Зразок ФТ | Атомна частка | | | P/Ti | |
|---|---------------|-------|-------|------|-------|
| | Ti | P | O | | |
| Вихідний | 0,139 | 0,141 | 0,69 | 1,01 | |
| Оброблений H ₃ PO ₄ | 0,5 М, 120°C | 0,099 | 0,174 | 0,72 | 1,75 |
| | 0,25 М, 150°C | 0,087 | 0,124 | 0,75 | 1,71 |
| | 0,5 М, 150°C | 0,061 | 0,115 | 0,79 | 1,885 |
| | 1,0 М, 150°C | 0,063 | 0,127 | 0,8 | 2,015 |
| | 0,5 М, 180°C | 0,102 | 0,189 | 0,76 | 1,85 |




Рис. 3. Залежність об'єму мезопор (а) та мікропор (б) від концентрації H₃PO₄ для різних температур обробки зразків ФТ (1 –24°C, 2 –120°C, 3 –150°C, 4 –180°C).

Таблиця 2. Об'єм пор та питома поверхня вихідних та модифікованих зразків ФТ.

| Зразок ФТ | | V _s , мікро см ³ ·г ⁻¹ | V _s , мезо см ³ ·г ⁻¹ | S _{пит.} , М ² ·г ⁻¹ |
|---|--------|--|---|--|
| Вихідний, 25°C | | 0,28 | 0,64 | 282 |
| Оброблений H ₃ PO ₄ | 0,25 М | 0,27 | 0,54 | 250 |
| | 0,5 М | 0,24 | 0,46 | 210 |
| | 1,0 М | 0,22 | 0,35 | 105 |
| | 1,0 М | 0,22 | 0,35 | 105 |
| Вихідний, 120°C | | 0,21 | 0,6 | 250 |
| Оброблений H ₃ PO ₄ | 0,25 М | 0,19 | 0,53 | 230 |
| | 0,5 М | 0,18 | 0,22 | 180 |
| | 1,0 М | 0,18 | 0,10 | 95 |
| Вихідний, 150°C | | 0,26 | 0,57 | 167 |
| Оброблений H ₃ PO ₄ | 0,25 М | 0,25 | 0,49 | 148 |
| | 0,5 М | 0,14 | 0,19 | 56 |
| | 1,0 М | 0,008 | 0,05 | 8 |
| | 1,0 М | 0,008 | 0,05 | 8 |
| Вихідний, 180°C | | 0,28 | 0,40 | 91 |
| Оброблений H ₃ PO ₄ | 0,25 М | 0,22 | 0,21 | 75 |
| | 0,5 М | 0,04 | 0,002 | 30 |
| | 1,0 М | 0,003 | 0,001 | 4,5 |

Як вихідні зразки ФТ, так і оброблені фосфорною кислотою і піддані термообробці, є аморфними матеріалами.

На вихідних і модифікованих зразках була вивчена сорбція іонів деяких важких металів (Cu^{2+} , Zn^{2+} , Co^{2+} , Ni^{2+}). Результати цих досліджень (табл. 3, рис. 4) показали, що описана вище додаткова обробка ФТ призводить до збільшення сорбційної ємності у 1,5-3 рази порівняно з вихідними зразками.

Таблиця 3. Сорбційна ємність (ммоль/г) Na^+ -форм зразків ФТ при $\text{pH}=4,0-4,5$.

| Зразки | | Cu^{2+} | Zn^{2+} | Ni^{2+} | Co^{2+} |
|------------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Вихідний, 25°C | | 0,93 | 0,81 | 0,49 | 0,70 |
| Оброблений H_3PO_4 | 0,25 М | 1,64 | 1,42 | 0,92 | 1,20 |
| | 0,5 М | 1,71 | 1,34 | 0,66 | 1,18 |
| | 1,0 М | 1,43 | 1,27 | 0,46 | 1,06 |
| Вихідний, 120°C | | 0,85 | 0,79 | 0,45 | 0,68 |
| Оброблений H_3PO_4 | 0,25 М | 2,17 | 1,75 | 1,2 | 1,4 |
| | 0,5 М | 1,94 | 1,45 | 0,93 | 1,33 |
| | 1,0 М | 1,50 | 0,9 | 0,67 | 1,10 |
| Вихідний, 150°C | | 0,77 | 0,73 | 0,40 | 0,60 |
| Оброблений H_3PO_4 | 0,25 М | 1,95 | 1,42 | 1,135 | 1,2 |
| | 0,5 М | 1,6 | 1,07 | 0,94 | 1,03 |
| | 1,0 М | 1,21 | 0,67 | 0,64 | 0,6 |
| Вихідний, 180°C | | 0,45 | 0,41 | 0,3 | 0,35 |
| Оброблений H_3PO_4 | 0,25 М | 0,58 | 0,48 | 0,35 | 0,42 |
| | 0,5 М | 0,49 | 0,39 | 0,31 | 0,32 |
| | 1,0 М | 0,23 | 0,2 | 0,15 | 0,16 |




Рис. 4. Ізотерми сорбції іонів Cu^{2+} (1, 3) та Zn^{2+} (2, 4) на вихідних (3, 4) та модифікованих 0,25 М H_3PO_4 при 120°C зразках (1, 2) Na^+ -форми ФТ при $\text{pH}=4,0-4,5$.

З одержаних результатів випливає, що збільшення концентрації кислоти (понад 0,5 М) і температури наступної термообробки (більше 150°C) призводить до подальшого зниження сорбційної ємності, пов'язаного зі зменшенням питомої поверхні і об'єму пор.

Література

1. Vesely V., Pekarek V. Synthetic inorganic ion exchangers. 1. Hydrous oxides and acidic salts of polyvalent metals // *Talanta*. - 1972. - N 19. - P.219-262.
2. Долматов Ю.Д., Булавина З.И. К исследованию структуры ионообменного фосфата титана (IV) // *Журн. прикл. химии*. - 1974. - Т. 47, № 7. – С.1498-1503.
3. Стрелко В.В. Новые неорганические иониты и возможности их применения для очистки производственных растворов и промстоков // *Роль химии в охране окружающей среды*. – К.: Наук. думка, 1983. - С.181-188.
4. Стрелко В.В., Беляков В.Н., Бортун А.И. Технологическая схема получения неорганических ионитов сферической грануляции на основе фосфатов и оксидов элементов IV-V группы периодической системы // IX сем. по химии и хим. тех. неорг. сорбентов: Тез. докл. - Пермь, 1985. - С.37-38.
5. Livage J., Ganguli D. Sol-gel electrochromic coatings and devices. A review // *Solar Energy Mater. Solar Cells*. - 2001. -V. 68. - P.365-381.
6. Gonzalez R., Lopez T., Gomez R. Sol-gel preparation of supported metal catalysts // *Catal. Today*. - 1997. - V. 35. - P.293-317.
7. Strelko V., Kanibolotsky V., Zaitseva A. Spherically granulated inorganic ionites on the basis of titanium and zirconium hydroxides and phosphates, synthesized by sol-gel method from $TiOSO_4$, $TiCl_4$, $ZrOCl_2$ and H_3PO_4 // *Proc. 3rd Intern. Conf. on Ion Exchange (Japan, 2003)*. – P.97-100.
8. Стрелко В.В., Яковлев В.И., Зайцева Г.О. Спосіб одержання сорбенту на основі фосфату титану / Деклар. пат. на винахід № 39755, 2001 р. - Бюл. № 6.
9. Бортун А.И., Яковлев В.И., Малиновский Г.А. Метод получения сферически гранулированного фосфата титана / Пат. СССР № 1605343, 1990 г. – Бюл. № 41.
10. Неймарк И.Е., Шейнфайн Р.Ю. Силикагель, его получение, свойства и применение. - Киев: Наук. думка, 1973.