Исправления

К статье Е. В. Безуглого, Н. Г. Бурмы, И. Г. Колобова и др. «Модули упругости в монокристаллах системы $La_{2-x}Sr_xCuO_4$. Анизотропия в ab-плоскости»

(ФНТ 1995, т. 21, № 1, с. 86–96)

Таблица 1 на с. 94 должна читаться:

Таблица 1

Скорости звука в $La_{1,87}Sr_{0,13}CuO_4$ (ρ = 6,993 г/см^3)

Направление q	Поляризация	Скорость звука, 10^5 см/с	
		300 K	77 K
∥ [100]	∥ [100]	5,58	4,92
	∥ [010]	3,68	3,70
	∥ [001]	3,01	3,10
∥ [110]	QL	6,09	5,88
	QT	2,74	1,90
∥ [001]	∥ [001]	5,92	6,00
$\theta = 21°, \varphi = 45°$	QL	5,88	5,92
	QT	3,19	3,21

Примечание: Обозначение направлений приведено относительно d-системы координат, θ, φ — сферические углы, QL — квазипродольная мода, QT — квазипоперечная мода.