

# Кинетика ацетилирования гидроксильных групп в олигодиенах, полученных модификацией нефункциональных каучуков меркаптоэтанолом и пероксидом водорода

Л.В. Ермольчук<sup>1</sup>, В.П. Бойко<sup>1</sup>, В.К. Грищенко<sup>1</sup>, Е.В. Лебедев<sup>1</sup>, Ю.К. Гусев<sup>2</sup>, В.Н. Забористов<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Институт химии высокомолекулярных соединений НАН Украины  
48, Харьковское шоссе, Киев, 02160, Украина

<sup>2</sup>Воронежский филиал ФГУП «НИИСК»  
36, ул. Менделеева, Воронеж, 394014, Россия

<sup>3</sup>ОАО Ефремовский завод синтетического каучука  
2, ул. Строителей, Ефремов Тульской обл., 301840, Россия

*Проведено кинетическое ацетилирование гидроксильных групп в олигобутадиенах, модифицированных пероксидом водорода и меркаптоэтанолом. Определено содержание гидроксильных групп с различной реакционной способностью и константы скорости ацетилирования гидроксильных групп.*

Ранее мы сообщали о модификации нефункциональных низкомолекулярных полибутадиенов (жидких каучуков) меркаптоэтанолом (МЭ) и пероксидом водорода (ПВ) с целью введения в них реакционноспособных гидроксильных групп [1]. Следующим этапом этой работы является определение реакционной способности гидроксильных групп и дифференциация их по этому свойству. В данном сообщении приводятся результаты кинетического ацетилирования гидроксильных групп.

Метод кинетического ацетилирования (МКА), первоначально предложенный Сиггия и Ханна [2, 3] для анализа смесей спиртов, позволяет определить не только содержание спиртов в двухкомпонентных, а иногда и в трехкомпонентных смесях спиртов, но и константу скорости менее реакционноспособных гидроксильных групп [3]. После работы [2] появились модификации метода, позволяющие находить эти величины как в эквимолекулярной смеси реагентов (спирт – уксусный ангидрид), так и при избытке одного из компонентов, обычно уксусного ангидрида [4–6]. Авторы метода впервые [7] применили его для анализа гидроксильных групп полиоксиэтиленгликолов (ПЭГ). Он позволил дифференцировать гидроксильные группы, находящиеся в молекулах ПЭГ. В дальнейшем МКА был использован для анализа олигомеров разных типов [8–14], в т. ч. и гидроксилсодержащих олигодиенов [10, 14]. В этих работах результаты ацетилирования использованы для анализа механизмов реакций получения олигомеров.

Прежде всего остановимся на достоинствах и

недостатках МКА. В отличие от большинства других методов, которые используются для определения и дифференциации гидроксильных групп в олигомерах [15], МКА позволяет определить константы скорости ацетилирования менее реакционноспособных гидроксильных групп. Сравнение этих данных с константами скоростей других олигомеров, а также модельных низкомолекулярных спиртов, позволяет получить важную информацию о реакционной способности функциональных групп в олигомерах, а также о механизмах их вхождения в олигомер (инициирование, передача цепи первичными радикалами, обрыв первичными радикалами и т. д.). В принципе возможно определение констант скоростей и более реакционноспособных групп. Приведенные ниже формулы позволяют это сделать для молекул, содержащих два вида гидроксильных групп.

МКА требует больших количеств гидроксилсодержащего компонента, он трудоемок и длителен, но позволяет получить данные, которые нельзя получить другими методами. Поэтому очень перспективным представляется совместное использование методов ЯМР и кинетического ацетилирования, а также ИК-спектроскопии.

Для выяснения механизма radicalной полимеризации диенов под действием ПВ важно иметь как можно более полную информацию о гидроксильных группах олигомеров [16–19]. Обычно эту информацию получают методом ЯМР. Этот метод относительно нетрудоемкий, требует мало вещества и очень информативен. Однако при интерпретации спектров

ЯМР могут возникнуть серьезные затруднения при отнесении полос поглощения как из-за отсутствия подходящих стандартов, так и вследствие близости сигналов структур разного строения. По этой причине при интерпретации спектров ЯМР гидроксилсодержащих олигодиенов мнения исследователей при отнесении некоторых полос разошлись [20]. Все это делает использование независимого МКА весьма полезным в плане изучения реакционной способности гидроксильных групп в гидроксилсодержащих олигодиенах.

Ацетилирование уксусным ангидридом гидроксильных групп в олигодиенах является реакцией второго порядка. Кинетическое уравнение реакции второго порядка при  $b \neq a$  имеет вид [3]:

$$kt = \frac{1}{(b-a)} \cdot \ln \frac{a(b-x)}{b(a-x)},$$

где:  $b$  и  $a$  – исходные концентрации уксусного ангидрида и гидроксильных групп, моль/л;  $x$  – количество прореагировавших реагентов за время  $t$ ;  $k$  – константа скорости, л·моль<sup>-1</sup>·с<sup>-1</sup>.

Это уравнение в координатах  $\ln \frac{b-x}{a-x} - t$  является

линейным с угловым коэффициентом  $\operatorname{tg}\alpha = (b-a)k$ . При наличии двух типов гидроксильных групп сначала реагируют группы обоих типов совместно, а через некоторое время остаются менее активные группы. Кинетическая кривая обычно состоит из двух (для бинарной смеси) прямолинейных отрезков: первого – более крутого, на котором реагируют первичные и вторичные гидроксильные группы, и второго – более пологого, на котором реагируют только оставшиеся вторичные группы. Из второго прямолинейного участка находят константу скорости менее активных групп:

$$k_2 = \frac{\operatorname{tg} \alpha}{b-a}$$

Расчет содержания более активных гидроксильных групп  $a_1$  производится по величине отрезка, отсекаемого второй ветвью кривой на оси ординат, равного:

$$A = \ln \frac{b-a_1}{q-a_1} ,$$

где:  $a_1 = a - a_2$ .

Параметры гидроксилированных каучуков приведены в табл. 1. К названиям исходных нефункциональных каучуков [1] прибавлена буква Г – гидроксилированный. Напомним, что гидроксильные группы в





Рис. 1. Кинетическое ацетилирование олигобутадиена ПБН-Г: *a* — кривая в координатах уравнения второго порядка; *b* — конверсия гидроксильных групп

каучук ПБН вводили прививкой МЭ в присутствии азоинициатора АИБН [1], а в каучук СКДН-Н – обработкой спиртово-толуольного раствора каучука 50 %-ным ПВ [21].

На рис. 1 и 2 приведены кинетические кривые ацетилирования олигобутадиенов в координатах уравнения второго порядка и кривые конверсии гидроксильных групп во времени, полученные при температуре 298 К.

Из рис. 1 видно, что все гидроксильные группы в олигомере ПБН-Г имеют одинаковую реакционную способность. Это значит, что они находятся в звеньях одинакового строения или же их реакционная способность в разных звеньях одинакова. Фрагменты МЭ могут присоединяться к 1,4- (*a*) и 1,2-звеньям (*b*) бутилена.



Данные работы [22] свидетельствуют о более высокой реакционной способности 1,2-звеньев: почти все гидроксильные группы находятся в винильных звеньях. В нашем случае это структура (*б*). Отличие обеих структур заключается только в том, что фрагменты МЭ в первом случае присоединяются непосредственно к основной цепи, а во втором – через

Таблица 1. Параметры гидроксилированных жидкых каучуков

Каучук	Молекулярная масса	Содержание гидроксильных групп, %	Функциональность
ПБН-Г	2000	1,37	1,61
СКДН-НГ	1500	0,67	0,59




Рис. 2. Кинетическое ацетилирование олигобутадиена СКДН-НГ: *а* – кривая в координатах уравнения второго порядка; *б* – конверсия гидроксильных групп

мостик из двух метиленовых групп. В обоих случаях гидроксильные группы первичные. Нельзя исключить, что небольшое количество гидроксильных групп находится в звеньях (*а*).

К сожалению, сульфгидрильные группы в МЭ мешают количественному ацетилированию гидроксильных групп, поэтому прямое сравнение реакционной способности гидроксильных групп в МЭ и олигомере невозможно. Привитой МЭ имеет длину боковой цепочки, равную таковой пропилового спирта. Если считать, что реакционная способность концевых групп в олигомерах равна таковой для низкомолекулярного спирта аналогичного строения, то следует признать, что вводимые МЭ в олигомер гидроксильные группы менее активные, чем в пропиловом спирте (табл. 2). Это может быть следствием как влияния атома серы, так и стерических затруднений при ацетилировании гидроксильных групп в коротких привесках основной цепи.

При ацетилировании каучука СКДН-НГ картина совершенно другая. На кинетической кривой здесь отчетливо обнаруживаются два прямолинейных участка, что указывает на наличие двух типов гидроксильных групп. В отличие от работы [1] при гидроксилировании мы использовали не изобутиловый, а изопропиловый спирт. В этом случае присоединение

радикала изопропилового спирта приводит к введению в олигомер третичных гидроксильных групп, не определяемых ацетилированием [20], поэтому все гидроксильные группы вводятся гидроксильными радикалами. Содержание более активных групп, рассчитанное из этих данных, составило 59 %. Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить из величин констант скорости ацетилирования (табл. 2).

Гидроксильные группы в олигобутадиене СКДН-НГ различаются по реакционной способности. Зная константу скорости одного типа (менее активных) гидроксильных групп  $k_2$ , из уравнения начальной скорости:

$$V_0 = (k_1 a_1^0 + k_2 a_2^0) b_0$$

можно найти константу скорости более активных групп  $k_1$ :

$$k_1 = \frac{V_0 / b_0 - k_2 a_2}{a_1}.$$


Расчет дает значение  $k_1 = 13,03 \cdot 10^{-4}$ , что достаточно близко к значению для пропилового спирта. На этом основании мы можем предположить, что в олигомере гидроксильные группы находятся в звеньях близкой структуры. Вероятнее всего, это первичные гидроксильные группы в винильных звеньях,

Таблица 2. Константы скорости ацетилирования гидроксильных групп в олигомерах и некоторых модельных спиртах


Олигомер (спирт)	Константа скорости $k_2 \cdot 10^4$ , л·моль <sup>-1</sup> ·с <sup>-1</sup>	Содержание более активных гидроксильных групп, %	Начальная скорость $V_0 \cdot 10^5$ , моль·л <sup>-1</sup> ·с <sup>-1</sup>
ПБН-Г	10,00	>97,6	2,497
СКДН-НГ	4,05	58,9	1,846
Аллиловый	6,68	-	-
Пропиловый	15,62	-	-

\*\*Температура 298 К

образующиеся при атаке гидроксильного радикала на винильную группу:



Менее активные вторичные группы образуются при присоединении гидроксильного радикала в основную цепь:



Новые радикалы далее могут отрывать атом водорода с образованием метиленовой группы или присоединять макрорадикал с образованием разветвления [23].

Таким образом, гидроксилирование нефункциональных каучуков МЭ и ПВ дает возможность получать новые функциональные каучуки. Кинетическое ацетилирование позволяет дифференцировать гидроксильные группы по реакционной способности и сделать определенные выводы о местоположении этих групп в олигомерах.

## Литература

1. Бойко В.П., Ермольчук Л.В., Грищенко В.К., Гусев Ю.К. // Полімер. журн. – 2006. – **28**, № 2. – С. 161–164.
2. Siggia S., Hanna J.G. // Analyt. Chem. – 1961. – **33**, No. 7. – P. 896–900.
3. Сиггия С., Ханна Дж.Г. Количественный органический анализ по функциональным группам. – М.: Химия, 1983. – 672 с.
4. Reilley C.N., Papa L.J. // Analyt. Chem. – 1962. – **34**, No. 7. – P. 801–804.
5. Papa L.J., Mark H.B., Reilley C.N. // Analyt. Chem. – 1962. – **34**, No. 11. – P. 1513–1514.
6. Willeboordse F., Critchfield F.E. // Analyt. Chem. – 1964. – **36**, No. 12. – P. 2270–2274.
7. Hanna G.J., Siggia S. // J. Polym. Sci. – 1962. – **56**, No. 164. – P. 297–304.
8. Окунева А.Г., Гущин С.И., Лебедев В.С. // Высокомолекуляр. соединения. – 1969. – **11**, № 6. – С. 1279–1284.
9. Тютюнджаев И. П., Шляхтер Р. А., Короткина Д. Ш., Апухтина Н. П. // Каучук и резина. – 1977. – № 12. – С. 11–13.
10. Бойко В. П., Грищенко В. К., Яцимирская Т. С. // Укр. хим. журн. – 1982. – **48**, № 4. – С. 415–419.
11. Валуев В.И., Шляхтер Р.А., Апухтина Н.П. и др. // Высокомолекуляр. соединения. Сер. А. – 1983. – **9**, № 1. – С. 200–205.
12. Williams D.A.R., Dyke R., Malcolmson S., Massey S. // J. Cellular Plast. – 1983. – Mar/Apr. – P. 121–124.
13. Philippova O.E., Topchieva I.N., Kuchanov S.I., Kuzaev A.I. // J. Macromol. Sci. – Chem. – 1986. – **23**, No. 10. – P. 1195–1206.
14. Ako M., Kennedy J. P. // Polym. Bull. – 1988. – **19**, No. 2. – P. 137–143.
15. Boiko V. P., Grishchenko V. K. // Acta Polym. – 1985. – **36**, No. 9. – P. 459–472.
16. Pham Q. T. // Makromol. Chem. – 1978. – **179**, № 4. – P. 1011–1023.
17. Бреслер Л.С., Баранцевич Е.Н., Береснева Н.К. и др. // Высокомолекуляр. соединения. Сер.А. – 1977. – **19**, № 4. – С. 723–728.
18. Vilar W. D., Menezes S. M. S., Seidl P. R. // Polym. Bull. – 1997. – **38**, № 3. – P. 311–318.
19. Burel F., Oulyadi H., Bunel C. // Int. J. Polym. Analys. Charact. – 2000. – **6**, № 1–2. – P. 193–212.
20. Бойко В.П., Дьякова А.Н. // Полімер. журн. – 2004. – **26**, № 4. – С. 260–266.
21. Заявка 58-127712 Япония. Способ получения гидроксилсодержащих полимеров. Накагава Т., Ито К. МКИ С 08 F 136/06, С 08 F 4/30. Опубл. 29.07.83.
22. Boutevin G., Ameduri B., Boutevin B., Joubert J.-P. // J. Appl. Polym. Sci. – 2000. – Vol. 75. – P. 1655–1666.
23. Бойко В.П. // Высокомолекуляр. соединения. Сер.А. – 2005. – **47**, № 12. – С. 2081–2087.

Поступила в редакцию 18 октября 2007 г.

## Кінетика ацетилювання гідроксильних груп в олігодієнах, отриманих модифікацією нефункціональних каучуків меркаптоетанолом і пероксидом водню

**Л.В. Ермол'чук<sup>1</sup>, В.П. Бойко<sup>1</sup>, В.К. Грищенко<sup>1</sup>, Є.В. Лебедєв<sup>1</sup>, Ю.К. Гусев<sup>2</sup>, В.Н. Заборістов<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України  
48, Харківське шосе, Київ, 02160, Україна

<sup>2</sup>Воронезький філіал ФГУП «НИІСК»

3б, вул. Менделєєва, Воронеж, 394014, Росія

<sup>3</sup>ВАТ “Єфремовський завод синтетичного каучуку”

2, вул. Будівельників, Єфремов Тульської обл., 301840, Росія

*Проведено кінетичне ацетилювання гідроксильних груп в олігобутадієнах, модифікованих пероксидом водню і меркаптоетанолом. Визначено вміст гідроксильних груп з різною реакційною здатністю і константи швидкості ацетилювання гідроксильних груп.*

## Kinetic acetylation of hydroxyl groups in oligodienes, obtained by modification of unfunctional rubbers with mercaptoethanol and hydrogen peroxide

**L.V. Ermol'chuk<sup>1</sup>, V.P. Boiko<sup>1</sup>, V.K. Grishchenko<sup>1</sup>, E.V. Lebedev<sup>1</sup>, Yu.K. Gusev<sup>2</sup>, V.N. Zaboristov<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Institute of Macromolecular Chemistry NAN of Ukraine  
48, Kharkivske shause, Kyiv, 02160, Ukraine

<sup>2</sup>Voronezh branch of FGUP «NIISK»

3b, Mendelev str., Voronezh, 394014, Russia

<sup>3</sup> JSC “Efremov Synthetic Rubber Enterprise”

2, Stroiteley str., Efremov, Toula reg., 301840, Russia

*Kinetic acetylation of hydroxyl groups in oligobutadienes obtained by modification with mercaptoethanol and hydrogen peroxide. Contents of the hydroxyl groups with a different reactivities and rate constants of acetylation of hydroxyl groups were determined.*